

HĽBKOVÁ NANO PENETRÁCIA

SOULDAL HĽBKOVÁ NANO PENETRÁCIA je špeciálny penetračný náter s hĺbkovým účinkom, určený pre zvýšenie súdržnosti a obmedzenie savosti všetkých anorganických podkladov. Vďaka obsahu nanočastíc vykazuje mimoriadne vysoké penetračné schopnosti. Je vhodný pre všetky typy pórovitých podkladov. Zlepšuje priľnavosť farieb, vyrovnávacích, samonivelačných i hydroizolačných stierok apod. Zamedzuje prieniku vody do podkladu, oživuje vzhľad povrchu prírodných i umelých kameňov a obkladových pások.



Technické dáta:

Báza	nanodisperzia
Vzhľad	mliečna kvapalina
Merná hmotnosť	1035 kg/m ³
Aplikačná teplota	+5 °C až +30 °C
Obsah neprchavých zložiek	min. 8%
Výdatnosť	5-10m ² /1kg

Charakteristika:

- pripravený k okamžitému použitiu
- vysoká hĺbková penetračná schopnosť
- zvyšuje priľnavosť následných vrstiev
- zjednocuje savosť poréznych podkladov
- znižuje spotrebu náterovej hmoty
- zlepšuje kryciu schopnosť aplikovaných farieb
- obmedzuje prienik vody do podkladu
- neobsahuje ťažké kovy

Príklady použitia:

- penetračné nátery všetkých savých povrchov
- zvýšenie priľnavosti stierkových hmôt
- zníženie prašnosti betónových podláh
- oživenie vzhľadu prírodných i umelých kameňov
- penetračný náter omietok
- zvýšenie priľnavosti následných vrstiev alebo lepiacich hmôt na výrobky z pórobetónu

Prevedenie:

Farba: transparentná (po zaschnutí)

Balenie: plastové fľaše 1kg, kanistre 5kg

Skladovateľnosť:

24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. Chráňte pred mrazom!

Podklady:

Vhodné povrchy: všetky porézne materiály

Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu a mastnoty

Príprava: zvláštna príprava povrchu nie je vyžadovaná

Vždy odporúčame previesť predbežný test kompatibility.

Pracovný postup:

Nanášanie: Penetračný roztok odporúčame nanášať štetcom, valčekom alebo striekaním v dodávanej konzistencii. Pri penetrovaní veľmi savých podkladov ako napr. pórobetón je možno riediť 1:1 s vodou a nanášať dve vrstvy.

Pri nátere pre oživenie vzhľadu obkladov z prírodných alebo umelých kameňov (obkladových pások) nanášajte náter neriedený.

Pred nanášaním následných vrstiev nechajte zaschnúť 2 až 4 hod.

Aplikačná teplota: +5°C až +35°C, v exteriéri nepracujte v prípade predpokladu príchodu dažďa alebo mrazu do úplného zaschnutia náteru.

Čistenie: ihneď po aplikácii vodou, po zaschnutí možno odstrániť iba mechanicky.

Bezpečnosť a hygiena: viď. bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete