



Balenie

- Dóza 500 g, 750 g

Farba

- Biela – po vytvrdnutí transparentná

Technický list

TL 06.05 Lepidlo na plávajúce podlahy D3

Výrobok

Jednozložkové lepidlo na báze PVAC disperzie, vytvrdzujúce odparením vody, vytvára trvalo pevný, transparentný spoj v systéme pero – drážka.

Vlastnosti

- Okamžite použiteľné, bez zápachu
- Vysoká lepivosť v spoji pero – drážka
- Pevnosť lepeného spoja je vyššia ako pevnosť vlastného dreva
- Po vytvrdnutí transparentné
- Po vytvrdnutí odolné proti vlhku a vode podľa normy EN 204 pre triedu D3 - vodoodolné

Použitie

- Lepenie plávajúcich podláh – lamino
- Lepenie plávajúcich podláh – kombinácia masív - MDF

Technické vlastnosti

Základ	PVAC polyvinylacetát		
Konzistencia	tekutá		
Viskozita	mPa.s	4.10 ³ – 8.10 ³ 7.10 ³ – 20.10 ³	Rheotest Brookfield RVT, ISO 2555
Sušina	%	min. 49	
pH	-	3 - 4	
Aplikačná teplota	°C	min.+15	
Optimálna teplota	°C	+20 / +25	
Vlhkosť podkladu	%	max. 2	vyzretý betón, minimálne 28 dní
Otvorený čas	min	≈ 7	pri 20 °C a 50 % rel. vlhkosti
Lisovací čas	min	≈ 10 – 30	pri 20 °C a 50% rel. vlhkosti
Doba úplného vytvrdnutia	hod	≈ 6	v závislosti od teploty a nasiakavosti podkladu



Odolnosť proti vode	-	D3	podľa EN 204
Skladovateľnosť	mesiace	12	pri teplotách od +5 °C do +25 °C v pôvodnom neporušenom uzavretom obale
Spotreba	g/m ²	120 - 200	podľa nasiakavosti podkladu – masív, MDF

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a olejov.

Aplikácia

Lepidlo nanášame do drážky systému pero - drážka priamo z aplikátora na uzávere dózy lepidla. Lepený spoj – pero zasunieme do drážky a doklepeme gumovou paličkou. Odporúčame previesť skúšku príľnavosti.

Upozornenie

Lepidlo sa nanáša v pôvodnej konzistencii a neodporúča sa jeho riedenie vodou ani inými úpravami. Okrem iného nie je vhodné na lepenie PE, PP, živичné podklady a teflón.

Čistenie

Materiál: ihneď vodou

Ruky: pasta na ruky, mydlo a voda/ Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 10.06.2020

Vyhotovené dňa 03.10.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.