



Balenie

- Kartuša 310 ml

Farba

- Šedá

Technický list

TL 03.21 Škárovacia malta JOINT FIX

Výrobok

Je vysoko kvalitná, už hotová, jednozložková škárovacia malta pripravená na okamžité použitie. Služi nielen pre opravy vydrolených škár v murive, ale aj škárovanie obkladov a dlažby s nadmernou šírkou škár vrátane škár v kameni, murive a pod.

Vlastnosti

- Vysoká príľnavosť k murivu, betónu, kameňu, a dlažbe
- Odolná voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Pretierateľná akrylovými a disperznými farbami
- Bez zápachu
- Aj na mierne vlhké podklady
- Lhká a rýchla aplikácia

Použitie

- Pre interiéry a exteriéry
- Opravy nových a poškodených škár
- Škárovanie muriva, plotových tvárnic a lícoviek
- Škárky až do šírky 2 cm
- Rýchle opravy v omietkach
- Opravy omietok a pohľadových betónov

Technické údaje

| | | | |
|-------------------------|-------------------|----------|------------------------|
| Základ | disperzný polymér | | |
| Konzistencia | tixotropná pasta | | |
| Hustota | g/ml | 1,70 | farebný |
| Sušina | % | 85 | |
| Tepelná odolnosť' | °C | -35 /+75 | po vytvrdnutí |
| Tepelná odolnosť' | °C | -15 | pri preprave |
| Aplikačná teplota | °C | +5 / +40 | |
| Stekavosť' | mm | < 2 | |
| Skladovateľnosť' | mesiace | 12 | pri teplote +5°/ +25°C |
| Minimálne rozmery škáry | mm | 8 x 6 | 6,4 m z kartuše |
| | | 12 x 6 | 4,3 m z kartuše |
| | | 18 x 6 | 2,8 m z kartuše |



Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodná pre miesta trvalo zaťažené vlhkom a vodou, pre použitie na podklady z PE, PP, živičné podklady a teflón. Nepoužívať v uzatvorených konštrukciách, v miestach pohyblivých škár medzi dilatačnými celkami. Neaplikovať pod +5 °C a na premrznuté podklady.

Podklad

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

Pokyny

Pre optimálny konečný výsledok chráňte povrch pred účinkami slnečného žiarenia počas aplikácie a schnutia. Po 5 - 10 minútach odstráňte ručne prebytok škárovacej malty kefou alebo vlhkou špongiou z okolia škár z tehlového muriva / kameňa a pod.

Joint Fix je už niekoľko hodín po aplikácii odolný počasiu a dažďu. V prípade potreby môže byť pretretý farbou. Vzhľadom na široké spektrum náterových hmôt odporúčame predbežnú skúšku.

Čistenie

Materiál: ihneď technickým benzínom

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť

Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 03.21».

Aktualizácia

Aktualizované dňa 13.12.2019

Vyhotovené dňa 24.10.2012

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.