

Technický list
TL 02_20 Strešný bitúmenový tmel

Výrobok

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze bitúmenu. Vytvára trvale pevný, plastický spoj.

Vlastnosti

- Veľmi ľahká aplikácia
- Odolnosť pri deformácii podkladu
- Trvale plastický i pri veľkých tepelných rozdieloch
- Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály i v kombinácii savý-nesavý
- Odolný UV žiareniu

Použitie

- Lepenie živičných strešných krytín
- Núdzové opravy striech, odkvapov, tzv. preplátovaním
- Tmelenie a tesnenie zakončovacích profilov, oplechovanie komínov atík a pod

Balenie

- Kartuša 310 ml

Farba

- Čierna

Technické údaje			
Základ	bitumén		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Hustota	g/ml	1,3	
Tepelná odolnosť	°C	-20 /+80	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	-15	(pri preprave)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min.	> 15	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Vytvrdnutie	týždne	1-2	(vnútri stále plastický)
Možnosť pretierať	-	áno	(len farbami bitúmového základu)
Stekavosť	Mm	< 3	(podľa ISO 7390)
Prídržnosť k podkladu	MPa	0,13	asfaltový pás po 14 dňoch
		0,16	oceľový plech po 14 dňoch
	MPa	0,26	asfaltový pás po 28 dňoch
		0,28	oceľový plech po 28 dňoch
Skladovateľnosť	mesiace	24	(pri teplotách od +5°C do +25°C)
Minimálna šírka škáry	mm	4	
Maximálna šírka škáry	mm	25	

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Približná spotreba	vzorec		$dĺžka\ špáry\,[m] = \frac{obsah\,[ml]}{\text{šírka}\,[\text{mm}] \cdot \text{hĺbka}\,[\text{mm}]}$
Približná spotreba z 310 ml	príklad		$dĺžka\ špáry\,[m] = \frac{310\,[ml]}{4\,[\text{mm}] \cdot 6\,[\text{mm}]} = 12{,}9m$
Približná potreba z 310 ml	m	12,9	(pre škáru 4 x 6 mm)

Obmedzenie
Okrem iného nie je vhodné dlhodobé zaťaženie vodou, pre použitie na PE, PP a teflón.

Podklad
Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.

Pokyny
Pri použití je nutné zabrániť min. 2 hod. po aplikácii styk s vodou (dážď).

Odporučenie
Na lepenie je vhodnejšie použiť Strešné bitúmenové lepidlo.

Čistenie
Materiál: ihneď technickým benzínom, vlhčené obrúsky
Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť
Viď «Karta bezpečnostných údajov 02.20».

Aktualizácia
Aktualizované dňa 23.07.2026
Vyhotovené dňa 07.11.2001

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie..

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk