

CHEMA ŠTUK IN(vnútorný)

Jemná vápenná štuková omietka, vrchná omietka
na všetky jadrové omietky



Špecifikácia výrobku

Ručne spracovateľná vápenná štuková malta pre vnútorné omietky GP podľa STN EN 998-1, kategórie CS I.

Popis výrobku

Štuková omietka CHEMA ŠTUK IN je určená pre omietanie vo vnútorných priestoroch.

Použitie:

- ako jednovrstvová omietka na všetky jadrové omietky
- pre steny a stropy
- pre vytvorenie hladkých povrchov v obytných priestoroch
- ideálny podklad pod nátery
- nie je vhodná pre povrchy vo vlhkých priestoroch

Vlastnosti:

- ľahko spracovateľná
- dobre prepúšťa vodnú paru
- biela

Základný materiál

Priemyselne pripravená malta na báze vápenného hydrátu podľa STN EN 459-2, STN EN 459-3, kremičitý piesok podľa STN EN 13139 ako aj prímеси na zlepšenie vlastností pri spracovaní.

Technické údaje

Reakcia na oheň

Trieda podľa STN EN 998-1

Zrnitosť

Hrúbka vrstvy

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch

Vzlínalosť

Priepustnosť vodnej pary

Spotreba vody pre 30 kg

Spracovateľnosť

Teplota pri spracovaní

Výdatnosť

Trieda A1

GP – CS I

0 – 0,5 mm

1- 5 mm

$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ (trieda CS I)

W0

$\mu \leq 20$

8- 9 l

cca 2 hod.

+ 5°C až + 25°C

12 m² pri hrúbke 2 mm

Príprava podkladu

Podklad musí byť únosný, pevný, čistý, zbavený prachu, soľných výkvetov, nečistôt a nesúdržných častí, bez biologického napadnutia. Veľké praskliny v podklade je nutné vopred vyspraviť, prípadné dilatačné škáry je nutné zachovať plne funkčné. U silne nasiakavých murovacích prvkov a pri teplom počasi je nutné murovacie prvky riadne navlhčiť, aby nedošlo k rýchlemu odsatiu zámesovej vody. Nesúdržné podklady je vždy nutné vopred napenetrovať vhodným prípravkom zo sortimentu STACHEMA SK.

CHEMA ŠTUK IN(vnúterný)

Jemná vápenná štuková omietka, vrchná omietka
na všetky jadrové omietky



Spracovanie

Štuková malta sa pripraví vsypaním 30kg suchej zmesi do 8 – 9 l vody. Rozmiešajte v spádovej miešačke alebo pomocou nízkootáčkového miešadla vo vhodnej nádobe. Doba spracovateľnosti je cca 2 hodiny (pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%).

Použitie

Rozmiešanú maltu nanášajte na vopred pripravený podklad, v hrúbke 1- 5 mm, najlepšie oceľovým alebo plastovým hladidlom a murárskou lyžicou. Po zavädnutí zatočte filcovým alebo penovým hladidlom.

Spracovávať pri teplotách od +5°C a do +25°C.

Spotreba/ výdatnosť

Z jedného 30 kg vreca vznikne po zmiešaní s vodou cca 24l čerstvej malty.

Pri 2 mm hrúbke je možné spracovať 12 m² plochy.

Skladovanie

Materiál je mierne hygroskopický. Vo vzduchotesných obaloch v suchom prostredí je skladovateľný 12 mesiacov. Materiál nie je horľavý. Pri skladovaní dodržujte platné právne predpisy BOZP a ochrany ŽP.

Balenie

Papierové vrecia s PE vložkou po 30kg. Počet ks na palete: 42

Karta bezpečnostných údajov

Všetky detailné informácie o výrobku (vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácie odpadov) nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.stachema.sk, resp. vám ju zašleme formou e-mailu.

Upozornenie

Uvedené údaje majú iba informatívny charakter. Pri nedodržaní technologického postupu, spoločnosť STACHEMA nezodpovedá za prípadné škody.

Dátum revízie: 1. 6. 2017

CE ISO 9001