COLORCIT M
Vápenná fasádna farba

Použitie
COLORCIT M je vodou riediteľná minerálna vápenná fasádna farba modifikovaná pre finálnu povrchovú úpravu klasických omietok v exteriéroch aj interiéroch. Zaisťuje ochranu a farebné zjednotenie podkladu, je paropriepustná. Pre svoj klasický spojivový základ a vzhľad sa hodí najmä na **sanáciu starých a pamiatkových objektov.**

Upozornenie:
Nehodí sa na umelé hmoty, omietky s obsahom solí a biologicky napadnuté povrchy. Na aplikáciu tohto výrobku musia byť pracovníci vykonávacej firmy preškolení zodpovedným pracovníkom výrobcu. O preškolení bude vydané písomné osvedčenie. Bez preškolenia nebudú uznávané akékoľvek reklamácie.

Schválenie
Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode.
Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

Zloženie
Zmes pigmentov a plnív vo vápennom spojive (prírodný dlho odležaný vápenný hydrát – Ca(OH)2) s prísadou akrylátového spojiva do 5 %.

Odtiene
Vyrába sa v bielom odtieni a je možné tónovať len svetlé odtiene z firemného vzorkovníka. Každý dodaný odtieň musí byť odskúšaný priamo na stavbe v ploche cca 1 m2 (plocha musí byť dostatočná pre posúdenie odtieňa náteru) a odsúhlasený zákazníkom, v prípade nedodržania tohoto odporúčania nebude na reklamácie braný zreteľ.

Parametre farby

objemová hmotnosť	1150 kg/m3,
pH	12,5

Parametre náteru

prídržnosť k podkladu	2,5 MPa
prídržnosť po 15 zmrazovacích cykloch	1,2 MPa
hrúbka ekvivalentnej vzduchovej vrstvy s_d	0,05 m
hustota difúzneho toku vodnej páry V	460,38 g/(m^2·d)

Príprava podkladu
Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý, bez nečistôt, prachu, biologického napadnutia, minerálnych výkvetov a mastnôt. Staré nátery silikónových, akrylátových alebo polyvinylacetátových farieb musia byť bezozvyšku odstránené. Všetky nepriľnavé časti odstrániť, omyť tlakovou vodou. Trhliny vyspraviť niektorou z vysprávkových mált. **Povrchy sa nepenetrujú**.

Aplikácia
Bližšie podmienky aplikácie stanoví text školenia! COLORCIT M sa nanáša obvykle v dvoch až troch tenkých vrstvách, druhý náter sa vykonáva po úplnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy, najskôr po 24 hodinách. Časový interval medzi nátermi závisí na klimatických podmienkach. Náter je vyzretý pri teplote 18-20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % obvykle do 72 hodín (na rýchlosť zrenia náteru má zásadný vplyv množstvo a prísun CO2!). **Aplikačné rozmedzie teplôt pre nanášanie je 5-25 °C.**
Pri aplikácií chrániť natierané plochy pred slnečným svitom a vetrom a do vyzretia pred dažďom!

Riedenie
V prípade potreby je možné riediť vodou tak, aby farba bola dobre spracovateľná štetkou.

STACHEMA CZ s.r.o.
Divize Povrchové úpravy
tel.: + 420 312 500 062-5
slany@stachema.cz
www.stachema.cz

COLORCIT M
Vápenná fasádna farba

Spôsob nanášania
Nanáša sa výhradne štetkou, a to krúživými pohybmi. Ťahy jedným smerom alebo do kríža sa neodporúčajú.

Spotreba
0,4-0,6 kg/m^2 pri dvoch až troch vrstvách podľa riedenia a štruktúry povrchu. Spotrebu je nevyhnutné pred začatím prác odskúšať.

Údržba
Pomôcky po skončení práce omyť vodou.

Skladovanie a preprava
Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od +5 ° C do +25 ° C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.
V skladovacích priestoroch je nutné zaistiť prostriedky pre asanáciu (adsorpčné materiály) a prostriedky pre poskytnutie prvej pomoci (pitná voda).

Záručná doba
36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

Upozornenie
Zmes (zvyšky) aj prázdny znečistený obal je nutné likvidovať v súlade s platnou legislatívou ako nebezpečný odpad na mieste určenom obcou k odstraňovaniu nebezpečných odpadov alebo odovzdať k odstráneniu odborne spôsobilej firme. Odpady je nutné zaistiť proti únikom do okolitého prostredia. Kód odpadu 08 01 11*/15 01 10*.
Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácií.
Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s odpadom: viď etiketa a Karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk).

Balenie: 10 kg

Dátum revízie: 20.8.2018

CE ISO 9001

Distribútor v SR:
Stachema Bratislava a.s.
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka
Tel.: 00421-2-45985500
stachema@stachema.sk
www.stachema.sk