



Epoxy Speed

Urýchľovač do epoxidových základných náterov bez obsahu rozpúšťadla



OBLASTI POUŽITIA

Epoxy Speed je účinný aktivátor reakcie epoxidových základných náterov. Je obzvlášť vhodný, ak sa z dôvodu limitujúceho času realizácie a/alebo nízkych teplôt v priebehu aplikácie (od +5°C do +10°C), vyžaduje skrátenie niektorých operácií na stavbe.

Niektoré príklady použitia

- Urýchľujúca prísada do epoxidových maltových spojív určených pre kotvenie.
- Urýchľujúca prísada na zlepšenie prídržnosti epoxidových povrchových úprav.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Epoxy Speed je tekutá prísada bez obsahu rozpúšťadla, špeciálne vyvinutá vo Výskumných a vývojových laboratóriách MAPEI.

Po zmiešaní **Epoxy Speed** s epoxidovými základnými nátermi alebo spojivami, dochádza k aktivácii reakcie a skrátenia času aplikácie výrobkov.

Táto vlastnosť je obzvlášť výhodou, ak musí byť čas skrátený na minimum alebo keď je potrebné urýchliť reakčný čas vytvrdnutia výrobkov z dôvodu aplikácie pri znížených teplotách (okolo +5°C až +10°C).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Epoxy Speed nepoužívajte:

- do výrobkov určených pre konečné vrstvy, pretože to má negatívny vplyv na starnutie povrchu a urýchľuje zožltnutie vrstvy.

SPÔSOB POUŽITIA

Epoxy Speed pridajte v množstve 2-3% z celkového

množstva použitej epoxidovej živice (A+B).

SPOTREBA

2-3% z celkového množstva použitej epoxidovej živice (A+B).

BALENIE

5 kg plastové nádoby.

SKLADOVANIE

Epoxy Speed môže byť skladovaný v originálnom, uzatvorenom balení a na suchom mieste pri teplote min. +5°C o dobu 24 mesiacov.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

Epoxy Speed je leptavý a môže spôsobiť popáleniny.

U osôb citlivých na tento typ výrobku, môže pri kontakte s pokožkou spôsobiť precitlivenie.

Pri práci sa odporúča používať ochranné rukavice a okuliare a dodržiavať bežné opatrenia platné pri manipulácii s chemickými výrobkami. Pri kontakte výrobku s očami alebo pokožkou, vypláchnite postihnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Viac informácií o bezpečnom používaní výrobku je obsahom Karty bezpečnostných údajov.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným

Epoxy Speed



TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Farba:	jantárová
Vzhľad:	tekutina
Objemová hmotnosť (g/cm ³):	900
Viskozita pri +23°C (mPa·s):	200
pH:	zásadité

ÚDAJE PRE POUŽITIE (pri 10°C)

Spracovateľnosť Primer SN + 3% Epoxy Speed:	15 minút
Povrchové vyschnutie Primer SN + 3% Epoxy Speed:	4 hodiny
Pochôdnosť Primer SN + 3% Epoxy Speed:	16 hodín
Spracovateľnosť Mapefloor I 900 + 3% Epoxy Speed:	15 minút
Povrchové vyschnutie Mapefloor I 900 + 3% Epoxy Speed:	4 hodiny
Pochôdnosť Mapefloor I 900 + 3% Epoxy Speed:	14 hodín

spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie uvedené v technickom liste je možné kopírovať do iných dokumentácií za predpokladu, že v čase aplikácie výrobku MAPEI nie sú doplnené alebo

nahradené inými. Pre najaktuálnejšie technické listy navštívte prosím webovú stránku www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOLVEK ZMIEN V TOMTO TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU ODVODENÝCH, NIE JE MOŽNÉ POSKYTNÚŤ GARANCIE MAPEI.

Príslušné odkazy na produkt sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na www.mapei.sk a www.mapei.com



SVETOVÝ PARTNER V STAVEBNÍCTVE