

Technický list
TL 06.12F Montážne lepidlo Fix Flex

Výrobok

Lepidlo s vysokou počiatočnou nosnosťou a skvelou konečnou pevnosťou lepeného spoja. Ide o lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, na báze disperzie, vytvrdzujúce odparením vody.

Vlastnosti

- Okamžité lepenie predmetov do 125 kg/m² bez nutnosti fixácie
- Odolné proti vlhkosti a prachu
- Po vytvrdení pretierateľné
- Pre Interiér
- Vysoká priľnavosť na rôzne materiály, v kombinácii nasiakavý – nenasiakavý
- Možnosť opakovaného použitia (nevysychá v kartuši)

Použitie

- Lepenie väčšiny materiálov – drevo, drevotrieska, betón, kov, kameň, polystyrén, laminát a pod.
- Lepenie vnútorných parapetov, izolačných obkladov, a líšt
- Lepenie aj nie príliš rovných povrchov
- Lepenie prahov, stropných kaziet, podhľadov
- Dolepovanie obkladových prvkov

Balenie

- Kartuša 280 ml

Farba

- Svetlo šedá

Technické vlastnosti			
Základ	emulzia		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Sušina	%	78	
Hustota	g/ml	1,62	
Tepelná odolnosť	°C	-15 / +75	po vytvrdnutí
Aplikačná teplota	°C	+15 / +40	
Otvorený čas	min.	5 - 10	23°C / 55% vlhkosť
Úplné vytvrdnutie	hod.	24 - 72	v závislosti od teploty pri aplikácii, nasiakavosti podkladu a vrstve lepidla
Pevnosť v ťahu	kg/cm²	20 30 40	pri 23°C/ za 4 hod. pri 23°C/ za 8 hod. pri 23°C/ za 72 hod
Pevnosť v šmyku	kg/cm²	10 20 30	pri 23°C/ za 4 hod. pri 23°C/ za 8 hod. pri 23°C/ za 72 hod.
Skladovateľnosť	°C	+ 5 / + 25	v originálnom neotvorenom obale

Spotreba	g/m²	500 - 1500	v závislosti na nasiakavosti podkladu a požadovanej nosnosti po vytvrdnutí

Podklad

Lepené plochy a podklad musia byť čisté, bez voľných častíc, prachu, mastnôt a oleja.

Aplikácia

Lepidlo naneste v bodoch alebo pruhoch na jednu stranu lepeného materiálu. Lepený materiál priložte na podklad a posunutím pritlačte na určené miesto. Spotreba lepidla je 500-1500 g/m^2 (v závislosti od nasiakavosti podkladu a požadovanej nosnosti po vytvrdnutí). Min. aplikačná teplota +5˚C, max. + 40˚C (optimálne od +15˚C). Pri lepení stropných kaziet, naneste lepidlo cca v piatich bodoch na zadnú plochu kazety.

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné na použitie na PE, PP, teflon.

Čistenie

Materiál: nevytvrdnutý materiál a náradie očistite pomocou čistiacich obrúskov Den Braven, vodou. Vytvrdnutý materiál - mechanicky
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť

Viď << Karta bezpečnostných údajov 06.12F >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa: 17.07.2026
Vyhotovené dňa: 21.07.2014

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.