



Technický list TL 06.02DEU STYRO ADHESIVE LEPIDLO NA POLYSTYRÉN

Výrobok:

Jednozložkové lepidlo na báze disperzie, vytvrdzujúce odparením vody, vytvára trvale pevný, vlhkotesný spoj.

Vlastnosti:

- Ľahká aplikácia, bez rozpúšťadiel
- Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály, v kombinácii nasiakavý – nenasiakavý
- Po vytvrdnutí pretierateľné

Použitie:

Lepenie polystyrénových dekoratívnych podhládov na nasiakavé podklady

Lepenie polystyrénových rohových a ukončovacích líšt, vrátane ozdobných dekoračných obkladov

Na podklady, ktoré sú nasiakavé (omietka, pórobetón, betón, drevo atd.)

Balenie:

- Kartuša 310 ml

Farba:

- Biela

Technické údaje

Základ	-	Akryl	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Sušina	%	70	
Hustota	g/ml	1,9	
Tepelná odolnosť	°C	0 / +60	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Otvorený čas	min	≈ 10–15	pri 23 °C / 55 % rel. vlhk.
Úplné vytvrdnutie	dni	14	
Doba úplného vyzretia	tyždne	1-2	
Spotreba	g/m ²	170-230	
Možnosť pretierať	-	áno	

Den Braven SK s.r.o.

Sídlo: Polianky 17
844 31 Bratislava

Poštový kontakt – prevádzka

Logistické centrum
Priemyselná 1
900 21 Svätý Jur

IČO: 35740141

DIČ: 2020211149

tel.: 02/44971010
fax: 02/44971540

info@distyk.sk
www.distyk.sk

Podklad:

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja.

Obmedzenie:

Okrem iného nie je vhodné na miesta dlhodobo zaťažené vodou, pre použitie na PE, PP, PMMA, PC, živичné podklady a teflón.

Ošetrenie (príprava) podkladu:

Na niektorých vlhkých, zvislých alebo veľmi nasiakavých podkladoch je možné zvýšiť priľnavosť použitím základného penetračného náteru.

Pokyny:

U veľmi savých podkladov je možné zvýšiť priľnavosť použitím Penetračného a spojovacieho náteru alebo Hĺbkovej penetrácie Den Braven. Po 4 hod od penetrácie je možné začať s lepením. Lepidlo naneste na podklad v pruhoch alebo bodoch s odstupom cca 15–20 cm, ktoré následne rozotrite do hrúbky 1–2 mm. Lepený materiál priložte na podklad, zľahka pritlačte a pridržte do 10 sekúnd. Minimálne jeden z lepených materiálov musí byť savý. Odporúčame vykonať skúšku priľnavosti.

Čistenie:

Materiál: ihneď technickým benzínom.

Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť:

Vid' «Karta bezpečnostných údajov 06.02DEU».

Skladovateľnosť:

V suchu a neotvorenom obale pri teplotách od +5 °C do +25 °C. Dátum spotreby vid' obal výrobku.

Aktualizácia:

Aktualizované dňa: 12.09.2018

Vyhotovené dňa: 01.08.2017

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.