



DEBBEX®
by Den Braven

Technický list

TL 08.06 Gumoasfalt DN 350 DEBBEX na vodnej báze

Výrobok

Jednozložkový hydroizolačný náter na báze gumoasfaltu. Po vytvrdnutí vytvára veľmi flexibilnú, vodotesnú hydroizolačnú membránu, ktorá je odolná voči UV žiareniu a chemickým látkam obsiahnutým v atmosférických zrážkach.

Vlastnosti

- Veľmi jednoduchá aplikácia
- Vysoká priľnavosť k stavebným materiálom
- Po vytvrdnutí trvalo pružný
- Odolný voči poveternostným vplyvom
- Odolný voči UV žiareniu
- Bezpečný pri kontakte s polystyrénom

Použitie

Hydroizolačný náter na rekonštrukciu strešných krytín. Vhodný na betón, asfaltové pásy, drevo, plech a eternit. **Strecha musí mať sklon minimálne 3 % a maximálne 60 %.**

Možno použiť aj ako hydroizoláciu spodnej stavby pod úrovňou terénu – napr. pivnice a základy.

Balenie

- Vedro 5 kg (110081BIP)
- Vedro 10 kg (110082BIP)

Farba

- Čierna

Technické vlastnosti			
Konzistencia	tixotropná pasta		
Obsah sušiny	%	50	
Teplná odolnosť	°C	-20 / +70	Po vytvrdnutí
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	Vzduch aj podklad
Hrúbka vrstvy	mm	0,8 – 1,2	
Doba schnutia jednej vrstvy	Hod.	8 hodín	Pri teplote 23 °C a 55 % relatívnej vlhkosti
Počet vrstiev	-	Min. 2	3 vrstvy sú odporúčané
Spotreba	kg/m ²	1,4 - 2	2 vrstvy
Skladovateľnosť	mesiace	12	(pri teplotách +5 °C do +25 °C)
Priľnavosť k podkladu	MPa	≥ 1,0 ≥ 0,4	Betón, drevo, plech, asf. pás, PUR
Vodotesnosť pri tlaku 0,3 MPa	-	Bez priesaku	

Príprava podkladu

Strešná krytina musí byť pevná, čistá a suchá bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja. Pred aplikáciou odstráňte zo strechy všetky mechanické nečistoty, sedimenty, machy a pod. Po odstránení hrubých nečistôt doporučame dôkladne povrch umyť tlakovou vodou. Pred nanosením penetrácie nechajte podklad riadne vyschnúť. Povrch strechy musí byť opravený tak,

Den Braven SK s.r.o.

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163 / 1100, IBAN: SK85 1100 0000 0026 2325 1163, SWIFT: TATRSKBX

IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



DEBBEX®
by Den Braven

aby nerovnosti nepresiahli ± 5 mm. Na pripravený podklad je potrebné naniesť penetračný náter. **Penetračný náter sa pripravuje z výrobku Gumoasfalt DN 350, ktorý sa zriedi 1:3 s vodou.**

Náradie

Nízkootáčkové miešadlo, pokrývačská kefa, pokrývačský štetec, stierka, valček, štetka

Pracovný postup

Výrobok je potrebné pre samotnou aplikáciu krátko premiešať v dodávanom obale pomalými otáčkami. Premiešanie vykonávajú ručne alebo miešadlom s pomalými otáčkami. **Je nutné, aby bola dodržaná spotreba materiálu. V prípade, že je vykonané riedenie vodou pre jednoduchšiu aplikáciu je nutné zvýšiť počet vrstiev, aby bola docieľená správna hrúbka výsledného súvrstvia.**

Konzervovanie lepenkových strešných krytín:

Na pripravený podklad nanášajte hmotu Gumoasfaltu DN350 minimálne v 2 vrstvách krížovou metódou, každú ďalšiu vrstvu nanášajte po zaschnutí vrstvy predchádzajúcej. V miestach styku s komínom, atikou alebo na podobných miestach, náter vystužite technickou tkaninou alebo geotextíliou nízkej gramáže, ktorú vložte do mokrej hmoty a vytiahnite do príslušnej výšky. Tkaninu riadne pretrite hmotou Gumoasfalt DN350.

Vyhotovenie bezškárových strešných krytín:

Na pripravený podklad nanášajte hmotu Gumoasfaltu DN350 minimálne v 4 vrstvách. Aplikácia ďalšej vrstvy musí byť aplikovaná na vyzretú predošlú vrstvu. Jednotlivé vrstvy sa vykonávajú vždy v smere kolmom na aplikáciu predchádzajúcej vrstvy, aby sa dosiahlo dokonalé prekrytie.

Prvú vrstvu Gumoasfaltu DN350 naneste rovnomerne na celý povrch strechy vtieraním do podkladu. Po zaschnutí prvej vrstvy aplikujte krížovou metódou druhú vrstvu, vkladajte do nej technickú tkaninu alebo geotextíliou nízkej gramáže. Najprv však naneste hmotu v pásoch o šírke tkaniny. Na čerstvú hmotu položte tkaninu a zatrite ju do vrstvy náterovej hmoty tak, aby hmotu nasiakla. Hornú vrstvu tkaniny ihneď zatrite. Je potrebné dbať na vykonanie prekladu na spoji (tkanina na tkaninu) so šírkou min. 10 cm. Nechajte zaschnúť. Tretia vrstva sa vykonáva rovnakým spôsobom a rovnakým smerom ako vrstva prvá. Štvrtú vrstvu naneste po zaschnutí predchádzajúceho náteru opäť v smere kolmom na vrstvu tretiu.

V prípade požiadavky na zvýšenie odolnosti pri pochôdnosti je potrebné posledný náter opatriť minerálnym posypom. Minerálny posyp sa aplikuje do živej poslednej vrstvy. Vhodné na posyp sú bridlicové šupinky.

Upozornenie

Chráňte nanesenú hmotu pred nadmerným slnečným žiarením a rýchlym vysušením, zrážkami, hmlou a mrazom. Gumoasfalt DN 350 nie je štandardne pochôdný. Pri údržbe strechy sa uvažuje s minimálnou pochôdnosťou. Min sklon, na ktorý sa môže materiál aplikovať je 3%. Opravy krytín z asfaltových pásov je možné vykonávať, pokiaľ nie je asfaltový pás poškodený až na nosnú tkaninu. Na hotovom nátere strechy by nemala stáť dlhodobo voda - musí byť zaistený spád. Do hmoty nepridávajú žiadne látky. Neslúži ako antikoročná ochrana, plechov a ocelivých konštrukcií, tie je potrebné opatriť antikoročným náterom. Materiál nepoužívajte na dechtové lepenky, dechty a strešné krytiny z ondulínu.

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa: 04.11.2025

Vyhotovené dňa: 04.11.2025

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163 / 1100, **IBAN:** SK85 1100 0000 0026 2325 1163, **SWIFT:** TATRSKBX

IČO: 35740141, **DIČ:** 2020211149, **IČ DPH:** SK2020211149