Technický list
TL 06.73 Jadrová omietka



Výrobok

Univerzálna suchá jadrová omietka určená na priame použitie, na panelové povrchy a na základnú omietku, ktorá sa používa predovšetkým pri úprave stien, na opravy starých omietok alebo na povrchy ako sú tehly, betón, pórobetón. Spĺňa všetky parametre podľa EN 998-1 podľa požiadaviek na omietkovinu triedy GP.

Vlastnosti

- Interiér i exteriér
- Základná vrstva pre štukové omietky
- Odolné vode a mrazu
- Zrnitosť 0 až 2 mm
- Jednoduchá aplikácia
- Vhodná aj pre strojové omietanie

Použitie

- Na rekonštrukcie panelových bytov
- Vhodná na vytvorenie podkladu pre štukové omietky
- Na nanášanie na povrchy ako je betón, pórobetón a tehla
- Aplikácia na steny a stropy
- Vhodná na ručné aj strojové spracovanie
- Na omietanie všetkých stavebných podkladov (vždy penetrovať)

Technické vlastnosti		
Zlozenie	-	kremičitý piesok, vápenný hydrát, cement
Zrnitosť	mm	0 až 2
Hrúbka vrstvy	mm	2 až 20 mm
Aplikačná teplota	°C	od +5 až +25
Pevnosť v tlaku	trieda	CS I
Tepelná vodivosť	W/m.k	0,60
Súčiniteľ difúzneho odporu vodnej pary	μ	15/35
Trieda permeability vody v kvapalnej fáze	-	Wo - NPD
Prevedenie nasledujúcich vrstiev (napr. štuk)	týždne	Po 2

Den Braven SK s.r.o.
Sídlo: Polianky 17
844 31 Bratislava

Poštový kontakt – prevádzka
Logistické centrum
Priemyselná 1
900 21 Svätý Jur

IČO: 35740141
DIČ: 2020211149

tel.: 02/44971010
fax: 02/44971540
info@denbraven.sk
www.denbraven.sk

Prídržnosť k podkladu	MPa	≥ 0,2 (N/mm2) betón
Súčiniteľ mrazuvzdornosti	10 cyklov	0,75
Spotreba	kg/m2	cca. 17 kg pri 10 mm hrúbke
Čas vyzrievania	dni	1 mm za 1 deň (pri teplote 20 °C)
Pomer riedenia	l/kg	Pomer riedenia na obale výrobku
Nastavenie vody – strojové omietanie	550-600 l/h	Duomix 2000 od firmy M-tec
Skladovateľnosť	mesiace	Dátum výroby a spotreby uvedený na obale výrobku

Balenie

- Vrece 25 kg

Farba

- Šedobiela

Podklad

Podklad je nutné pred aplikáciou zbaviť všetkých nečistôt, mastnoty a prachu. Vyčnievajúca kovové prvky je nutné natrieť antikoróznym náterom. Pri savých podkladoch a tiež u veľmi hladkých panelov pristúpime k penetrácii podkladu produktami S-T70 penetračný náter alebo S2802A Prímes stavebných zmesí zriedenými s vodou v pomere podľa návodu na dizajne výrobku. Penetrácia musí riadne zaschnúť.

Aplikácia

K príprave použiť pitnú vodu alebo vodu spĺňajúcu STN EN 1008. Suchú zmes dôkladne premiešať s vodou v množstve (viď obal) na hladkú homogénnu hmotu a nechať 5 – 10 minút odstáť. Nesmú sa vytvoriť hrudky. Následne znova premiešať. Na rozmiešanie je vhodné použiť vŕtačku s nadstavcom (miešadlom). Maltu naniesť na stenu na plochu 1-2 m2 a plochu potom vyrovnať sťahovacou latou. Maximálna hrúbka vrstvy je 20 mm. Pred nasledujúcimi prácami odporúčame nechať povrch vyzrieť min. 2 týždne. Vonkajšia omietka nesmie zostať v žiadnom prípade dlhodobo neošetrená.

Obmedzenie

Nepoužívať pri teplotách pod +5 °C a priameho slnečného žiarenia – chrániť pred rýchlym vysušením (viď. tabuľka aplikačnej teploty). Nepoužívať na kovové, plastové podklady a podklady na báze drevnej hmoty. Dodatočné pridávanie kameniva, spojiva a prísad k hotovej zmesi alebo jej preosievanie je neprípustné.

Upozornenie

Dodatočne pridávanie kameniva, spojiva a iných prísad k hotovej zmesi alebo jej preosievanie je neprípustné

.

Čistenie

Materiál: ihneď vodou

Ruky: mydlo a voda, krém na ruky

Bezpečnosť

Viď << Karta bezpečnostných údajov 06.73p>>

Skladovanie

Pri teplotách od +5°C do +25°C, v originálnom neotvorenom balení.

Aktualizácia

Aktualizované dňa 23.10.2018
Vyhotovené dňa 13.06.2024

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použití. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.