



Technický list

TL 06.76P Murovacía a škárovacia malta 5 na pohľadové murivo

Výrobok

Priemyselne vyrábaná suchá lepiaca malta využívajúca prírodné materiály, kremičitý piesok, cement, prímеси a prísady s veľkosťou stredného zrna 0,7 mm. Vyhovuje norme EN 998-2: Malta na murovanie a škárovanie v jednom kroku.



Vlastnosti

- Interiér a exteriér
- Určené na vyrovnávanie vnútorných stien a nevykurované priestory
- Vysoká pevnosť v ťahu aj tlaku
- Vhodná na škárovanie pohľadového muriva v jednej pracovnej operácii

Použitie

- Klinkery (škárovanie), pohľadové a vápenopieskové tehly
- Lepenie pórobetónových tvárnic nosných i priečkových stien (Ytong, Hebel, Siporex, H+H a i.) a keramických tehál)
- Úprava nerovností povrchu omietok, betónov, neomietnutých pórobetónových stien

Technické vlastnosti

Základ	Na báze šedého cementu Obsahuje: Kremičitý piesok alebo vápencový piesok, spojivo a hygienicky nezávadné modifikačné prímеси, priaznivo ovplyvňujúce vlastnosti čerstvej malty		
Maximálne zrna	mm	1,2	
Sypká hmotnosť suchej zmesi	kg/m ³	1400	
Objemová hmotnosť čerstvej malty	kg/m ³	1584	
Doba spracovateľnosti	min.	30 - 150	20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Aplikačná teplota	°C	+5°C / 25°C	vzduch aj podklad
Pevnosť v ťahu pri ohybe	MPa	≥ 1,0 N/mm ²	
Pevnosť v tlaku	MPa	≥ 5,0 N/mm ²	
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	W/mK	0,60	



Faktor difúzneho odporu μ	tabuľková hodnota	15 / 350	
Súčiniteľ mrazuvzdornosti	-	$\geq 0,75$	STN EN 13488.4
Spotreba zámesovej vody	l	viď obal	
Spotreba	kg/m ²	2,5	pri hrúbke 3 mm
Skladovateľnosť	mesiace	12	+5 / +25 °C

Balenie

- Vreca 25 kg

Farba

- Šedá

Podklad

Podklad musí byť suchý, nosný, nepremrznutý, tvrdý, zbavený prachu, mastnoty, náterov, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov solí. Musí byť dostatočne drsný, rovnomerne nasiakavý a objemovo stály. V prípade, že je podklad veľmi savý, odporúčame použiť Penetračný náter S-T70, inak bude výrazne znížená otvorená doba nanesej malty. Povrch nesmie byť vodoodpudivý.

Nesavé podklady s vysokou hustotou a betón natrite prípravkom BetonKontakt. Na všetky vyzreté minerálne podkladané omietky (vápennocementové, cementové) aplikujte neriedený Penetračný náter S-T70.

Aplikácia

K príprave použiť pitnú vodu alebo vodu spĺňajúcu STN EN 1008 v množstve viď obal. Suchá zmes sa zmieša s vodou. Pre rozmiešanie malty použijete najlepšie vrtáčku s nástavcom (miešadlom) a rozmiešajte na homogénnu hladkú hmotu. Nesmú sa vytvoriť hrudky. Po rozmiešaní sa lepiaca malta nechá 5 - 10 minút odstáť, potom sa krátko premieša a môže sa aplikovať.

Malta sa naniesie v tenkej vrstve na celú plochu podkladu hladkou stranou hladidla. Potom sa zubatou stranou hladidla prečeše. Do vytvoreného lôžka sa pokladajú za súčasného pritlačania murované tvárnice. Pokiaľ na lepivej vrstve vznikne vyschnutá škrupina, je potrebné túto vrstvu v celej nelepivej ploche zoškrabať a na očistenú plochu naniesť novú lepiacu vrstvu.

Malta sa nanáša zubovou stierkou 3 mm (presné tvárnice) a zubom 6 až 10 mm (nepresné tvárnice).

Upozornenie

Pri teplote pod +5 °C (vzduchu i podkladu) a pri očakávaných mrazoch nepoužívať. Okrem iného nie je vhodná na lepenie za priameho slnečného svetla – chrániť pred rýchlym vysušením. Nepoužívať na kovové, plastové podklady a podklady na báze drevnej hmoty. Nie je možné ju použiť na vápennú omietku, farebné nátery a staré obklady.

Dodatočné pridávanie kameniva, spojiva a prísad k hotovej zmesi alebo jej preosievanie je neprípustné.

Čistenie

Materiál: ihneď vodou

Ruky: mydlo a voda, krém na ruky

Bezpečnosť

Viď << Karta bezpečnostných údajov 06.76P>>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 18.11.2019

Vyhotovené dňa 05.03.2014

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.