

TECHNICKÝ LIST TUNTO KARHEA HRUBOZRNNÁ DEKORATÍVNA OMIETKA

POPIS

Vodou riediteľná akrylátová omietka.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- ◆ Steny v suchých interiérových priestoroch.
- ◆ Nové alebo predtým natierané betónové, omietkové, tehlové, drevotrieskové a sadrokartónové povrchy. Tunto Karhea je možné aplikovať aj na stropy.



TECHNICKÉ PARAMETRE

PRODUKTOVÁ SKUPINA FARIEB 2012	319 Ostatné vodouriediteľné farby na steny a stropy v interiéri.
BÁZY FARIEB	Báza RPA, Báza RPC
FAREBNÉ ODTIENE	Vzorkovník: Tunto Textured Finishes. Môže byť tónovaný v odtieňoch Tikkurila. Výsledný odtieň sa v dôsledku drsnej štruktúry povrchu môže javiť ako tmavší v porovnaní s požadovaným odtieňom zo vzorkovníka. Výrobok sa musí pred tónovaním premiešať.
KONEČNÝ EFEKT	Plne matný.
BALENIE	Báza RPA: 2,538 l, 8,549 l. Báza RPC: 2,552 l, 8,593 l.
HUSTOTA	Cca. 1,8–1,9 kg/l (ISO 2811)
SUŠINA	65% obj.
PRIĽNAVOSŤ (EN 1542)	≥ 0,3 N/mm ²
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	80 °C, ISO 4211-3
VÝDATNOSŤ	0,5–0,7 m ² / l. Pokrytie je ovplyvnené drsnosťou a pórovitosťou povrchu a aplikačnou metódou.
DOBA SCHNUTIA (23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)	24 hodín za normálnych podmienok.
METÓDA APLIKÁCIE	Aplikujte oceľovým hladítkom, airless omietacím zariadením alebo pištoľou s gravitačným lievikom; min. veľkosť trysky 5 mm. Povrch dokončite plastovým hladítkom od Tikkurila. Pri prepichovaní nádoby dbajte na to, aby vám prepichnutý kus kovovej časti veka nepadol do omietky.
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5 °C do +25 °C. Chráňte pred mrazom.

NÁVOD NA POUŽITIE

PODMIENKY PRE APLIKÁCIU:

Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu, povrchu a náteru minimálne +5 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

TECHNICKÝ LIST TUNTO KARHEA HRUBOZRNNÁ DEKORATÍVNA OMIETKA

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nenatreté povrchy:

Očistite nenatreté povrchy od nečistôt a prachu. Vyrovnajte povrch vhodným tmelom Presto light filler. Základujte základným náterom Varma. Aplikujte 1 - 2 nátery Feelings Universal Primer alebo Feelings Interior Paint, tónovaného do rovnakého odtieňa ako je odtieň vrchného náteru.

Predtým natreté povrchy:

Predtým natreté povrchy umyte čistiacim prostriedkom Maalipesu a dôkladne opláchnite vodou. V prípade potreby vyhladte povrch vhodným tmelom Presto. Ak je farebný rozdiel medzi podkladom a povrchovou úpravou veľmi veľký, naneste jeden náter Feelings Universal Primer alebo Feelings Interior Paint, tónovaný do odtieňa finálneho produktu.

VRCHNÝ NÁTER:

Pred použitím dobre premiešajte Tunto Karhea. V prípade potreby riedte vodou do 1%. Na nanosenie náteru použite oceľové hladítko. Hrúbka náteru by mala zodpovedať veľkosti zrna omietky. Povrch zľahka zatrite čo najskôr (max. do 15 min.) s plastovým hladítkom od Tikkurila. Ak sa šúchaný povrch nedá zahľadiť zľahka, na povrch ste naniesli príliš hrubú vrstvu omietky. Prebytočný náter odstráňte oceľovou stierkou tak, že ho potiahnete po povrchu. Na dosiahnutie rovnomerného povrchu a zabránenie farebných rozdielov si vyhradte dostatočnú dávku náteru zmiešaného v jednej nádobe.

Poznámka! Tunto Karhea sa môže aplikovať na mokré tmely ako je napr. tmel Presto Light Filler. Pri použití suchého tmelu musí byť tmel vystužený cementom.

POKYNY NA ÚDRŽBU:

Povrchy musia byť čistené na sucho za použitia vysávača.

Po povrchovej úprave sa s povrchmi musí zaobchádzať opatrne, pretože výrobok dosahuje svoju konečnú tvrdosť a trvanlivosť približne za jeden mesiac za normálnych podmienok.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené informácie nie sú vyčerpávajúce ani úplné. Informácie sú založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú dané podľa našich najlepších vedomostí. Kvalita výrobku je zabezpečená našim operačným systémom, ktorý vychádza z požiadaviek ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých sa výrobok používa, ani mnohé faktory, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Odmietame zodpovednosť za prípadné škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Vyhradzuje si právo zmeniť uvedené informácie jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.

TECHNICKÝ LIST
TUNTO KARHEA
 HRUBOZRNNÁ DEKORATÍVNA OMIETKA

EN 15824:2009

CE	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 VANTAA	
13	
TIK-0852-5001	
EN 15824:2009	
Vnútorná omietka na báze organického spojiva.	
Reakcia na oheň:	B-s1, d0
Prínavosť pri odtrhovej skúške:	≥ 0,3 N/mm ²
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	NPD