

TECHNICKÝ LIST

TIKKURILA FINNGARD ACRYL BETON

Akrylový ochranný náter na betón

POPIS VÝROBKU

Vodouriediteľná akrylátová farba odolná voči alkáliám, ktorá chráni betón pred vlhkosťou a karbonizáciou. Vhodná na natieranie betónových konštrukcií, stavebných dosiek a tavených betónových plôch.



VÝHODY A VLASTNOSTI

- Zabráňuje procesu karbonizácie (korózia betónu) v dôsledku vysokej tesnosti pre CO₂ a nízkej nasiakavosti.
- Vytvára povlak s vysokou odolnosťou voči chemikáliám a poveternostným vplyvom, môže byť použitý v priemyselnom prostredí, pri mori (zvýšená vlhkosť, časté dažde, silný vietor, ostré slnko).
- Paropriepustný - umožňuje odvod vlhkosti zo steny.

TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZA	FA a FC báza.
KONEČNÍ EFEKT	Plne matný
VÝDATNOSŤ	3-6 m ² /l na jednu vrstvu v závislosti od nasiakavosti, štruktúry podkladu, spôsobu aplikácie a použitého maliarskeho nástroja.
DOBA SCHNUTIA	Interval medzi aplikáciou následných náterov musí byť najmenej 12 hodín.
VOC	Kat. A/c. Prípustný obsah VOC od 2010 do 40 g/l. Tento produkt obsahuje menej ako 40 g/l VOC.
APLIKAČNÉ METÓDY	Štetcom, valčekom alebo striekaním. Vysokotlaková aplikácia: min. veľkosť dýzy 0,027" (0,68 mm), môžete v prípade potreby riediť 5%.
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie očistite vodou. Na odstránenie mierne zatvrdnutej farby sa odporúča použiť čistiaci prostriedok Tikkurila Pensselipesu..
HUSTOTA	Približne. 1,4–1,6 kg / l, ISO 2811.
OBJEM PEVNÝCH LÁTKOK	45%
SKLADOVANIE	Chráňte pred mrazom. Skladujte a prepravujte v tesne uzavretých nádobách pri teplotách od + 5°C do + 25°C. výrobok by sa mal prepravovať a skladovať v nádobách chrániacich pred poveternostnými vplyvmi pri teplotách od + 5°C do + 25°C..
BALENIE	2,7 l; 9 l.
Odolnosť voči vodným parám (EN ISO 7783)	SD ≤ 0,5 m
Priepustnosť vody (EN 1062-3)	w < 0,1 kg / m ² · v0,5
Priepustnosť pre CO₂ (EN 1062-6)	SD > 200 m
Priľnavosť (EN 1542)	> 2,0 N / mm ²
Odolnosť voči poveternostným vplyvom	Dobrá, tiež v námornej a priemyselnej atmosfére.
Požiarňa trieda	F (NPD)

TECHNICKÝ LIST

TIKKURILA FINNGARD ACRYL BETON

Akrylový ochranný náter na betón

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY V PRIEBEHU A PO APLIKÁCII: Všetky povrchy určené na natieranie musia byť suché. Počas aplikácie musí byť teplota vzduchu od +5°C do +25°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, dažďu a mrazu. Natretý povrch chráňte pred dažďom po dobu min. 48 hodín – optimálna teplota a vlhkosť (+20°C, relatívna vlhkosť nižšia ako 55%). Tento interval sa za podmienok zvýšenej vlhkosti alebo nižšej teploty vzduchu a pôdy môže predĺžiť.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nenatierané povrchy: Nové cementové omietky a betónové podklady môžu byť natreté po 4 týždňoch zrenia. Očistite povrchy od uvoľňujúcich sa častíc, prachu, nečistôt, mastných škvŕn a zvetrania (soľné kryštály). Odstráňte riasy, lišajníky a plesne pomocou Tikkurila Homeenpoistotabletti (Mould removal) alebo Biowash Cleaner podľa pokynov ich použitia. Fasádu premyte vodou pod vysokým tlakom. Nerovnosti a praskliny vyhladte maltou so zložením podobným originálu. Povrch pripravte s Tikkurila Finngard Uni Primer.

Predtým natierané povrchy: Odstráňte odlupujúce sa čiastočky starého náteru, zbrúste farbu, odstráňte masť, nečistoty, škvŕny a zvetrané (soľné kryštály) z povrchu. Odstráňte riasy, lišajníky a plesne pomocou Tikkurila Homeenpoistotabletti (Mould removal) alebo Biowash Cleaner podľa pokynov ich použitia. Fasádu premyte vodou pod vysokým tlakom. Odstráňte kriedujúci sa substrát (napr. tryskaním). Nerovnosti a praskliny vyhladte maltou so zložením podobným originálu. Povrch pripravte s Tikkurila Finngard Uni Primer. Pred rekonštrukciou starých náterov je potrebné vykonať skúšobnú aplikáciu na základe ktorej posúdime príľnavosť nového náteru na natreté plochy, napríklad krížovým náterom, ktorý nám umožní vyhodnotenie vzhľadu a farby náteru. Pozitívny výsledok určuje použitie produktu.

ZÁKLADNÝ NÁTER:

Použite sadu: základný a fasádny náter Tikkurila.

POZNÁMKA:

Neaplikujte na vodorovné povrchy vystavené priamemu kontaktu s poveternostnými podmienkami: dážď, sneh. Výrobca nezodpovedá za nekvalitu laku v prípade nesúladu. Odporúča sa použitie maliarskych nástrojov ANZA.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Nevypúšťajte tekutý odpad do odtokov. Prázdne plechovky by sa mali recyklovať alebo zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi. Prázdne plechovky a plechovky s tekutým odpadom je potrebné zneškodniť v súlade s miestnymi predpismi. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (BIT), reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT). Môže vyvolať alergickú reakciu. Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na ochranu produktu počas skladovania. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón (BIT), 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT) a reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. 220 239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)).

TECHNICKÝ LIST
TIKKURILA FINNGARD ACRYL BETON
Akrylový ochranný náter na betón

EN 1504-2:2004

	
0809	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
18	
TIK-A016-2018	
EN 1504-2: 2004	
Výrobok na ochranu a opravu betónových konštrukcií - povlakov.	
Priepustnosť pre CO ₂	sd > 50 m

Výrobca: Tikkurila Polska S.A. ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Debica, Poľsko, Tel. +48 146 805 600, Fax. +48 146 805 601, www.tikkurila.pl

Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.