



Den Braven Sealants

Technický list 14.40 TECTANE Zink- Alu sprej

Výrobok Špeciálny prípravok – vyvinutý pre strojársky priemysel, vysoká ochrana pred oxidáciou, koróziou po rezaní a zvaraní. Pre strojárstvo, autoopravovne a domáce dielne.

Vlastnosti

- Ihneď a ľahko aplikovateľný, v suchom stave obsahuje okolo 67% Zn a 19% Al;
- Vysoká príľnavosť k všetkým kovovým materiálom;
- Rýchlo schnúci, farebná zhodnosť s pozinkovanými kovmi;
- Prelakovateľný inými lakmi – doporučená skúška príľnavosti;
- Odolný teplotám dosahujúcich 250°C, krátkodobo až 500°C;

Použitie

- Pre všetky typy oceľových podkladov s poškodenou pozinkovanou vrstvou s požiadavkou na vysokú ochranu proti oxidácii a korózii;
- Určený pre spoje klimatizácií, teplovzdušných rozvodov a pod.;
- Pri povrchových úpravách strojov;

Balenie Aerosolový sprej 400 ml
Farba Zinko- hliníkový odtieň

Technické údaje

Základ	-	zmes izomérov, xylén, acetón
Konzistencia	-	aerosol
Hustota	g/ml	0,85
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	-10
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30
Tepelný rozsah použitia	°C	od 250 (500 krátkodobo) (pri 20°C)
Zápalná teplota	°C	od 250
Stekavosť	-	nestekavý
Doba schnutia povrchovej vrstvy	min	20 (pri 20°C)
Vytvrdnutie	hod	24 (pri 20°C)
Vzdialenosť pri nanášaní	mm	200 - 300
Skladovateľnosť	mesiace	36 (pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením!)

Obmedzenie Dóza pod stálym tlakom, chráňte pred teplotami nad 50°C.

Pokyny Dózu dôkladne pretrepať za počutia guľičky (cca 2-4 min). Lak nanášame na podklad zo vzdialenosti cca 200 - 300 mm krížovou technikou. Hrúbka vrstvy cca 40-60 mikróvov.

Čistenie Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 14.40»

Aktualizácie Aktualizované dňa: 03.01.2011

Vyhotovené dňa: 13.04.2005

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk



Den Braven Sealants

Technický list 14.40 TECTANE Zink- Alu sprej

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk