

Špeciálne rýchlotvrdiace cementové lepidlo

PCI Pericol® FX Rapid

na keramické obklady a dlažby

PCI®

Für Bau-Profis



Predtým PCI Pericol® Flex Rapid

Rozsah použitia

- Na vnútorné a vonkajšie použitie.
- Na podlahy a steny, pri ktorých je požiadavka na rýchle sprevádzkovanie a zaťaženie.
- Na lepenie nasiakavej a málo nasiakavej keramiky, nenasiakavej keramiky, dosiek z betónu a kameňa (okrem mramoru), ľahkých stavebných dosiek a izolačných dosiek.
- Na lepenie keramických obkladov do priestorov s mokrou prevádzkou (podklad je vhodné ošetriť stierkovou izoláciou PCI Lastogum® alebo PCI Seccoral® 1K popr. 2K Rapid).
- Vhodné na balkóny, terasy, vonkajšie schodiská, obklady fasád a soklov (podklad je vhodné ošetriť stierkovou izoláciou PCI Seccoral® 1K popr. 2K Rapid).
- Na cementové potery, zbrúsené anhydritové, príp. sadrové plávajúce potery, betónové diely, vykurované potery, sadrokartónové, sadrovláknité a cementovláknité dosky a na staré dlažby a dlažby.

Vlastnosti produktu

- S úradným atestom C2FT podľa normy STN EN 12004.
- Mrazuvzdorné.
- Drží bez penetračného náteru (za podmienky bezprašného podkladu)
- na betóne a cementových poterach, ostatné podklady je nutné penetrovať.
- Vysoká spoľahlivosť lepenia vďaka extra dlhej dobe otvorenia (lepivosti).
- Krémovitá konzistencia.

CE 1020, 1380	
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májova 1244 537 01 Chrudim 17 CZ0007/03 PCI Pericol® FX Rapid (CZ0007/03) EN 12004 Špeciálne rýchlotvrdiace cementové lepidlo so znižujúcim skúskom EN 12004 C2FT	
Reakcia na oheň:	Trída A2/A2s
Prvotná pridržnosť – falcom:	≥ 0,5 N/mm ²
Začiatková pridržnosť – falcom:	≥ 1,0 N/mm ²
Pridržnosť – falcom po ukladení pri vyššej teplote:	≥ 1,0 N/mm ²
Pridržnosť – falcom po ponorení do vody:	≥ 1,0 N/mm ²
Pridržnosť – falcom po ošetroch zmrazovania – rozmrazovania:	≥ 1,0 N/mm ²
Nehorúca látka:	v súlade s 4.5 (EN 12004)

Technické údaje

Materiálová báza	cement a špeciálne jemnozrné prísady
Sypná hmotnosť	cca 1,45 kg/dm ³
Objemová hmotnosť čerstvej malty	cca 1,6 kg/dm ³
Zámesová voda	pitná voda alebo voda podľa STN EN 1008
- na 1 kg zmesi	cca 0,2 l
- na 25 kg balenie	cca 5,0 l
Hrúbka lepiaceho lôžka	1 až 8 mm
Doba spracovateľnosti*	cca 30 min
Doba lepidivosti *	cca 10 min
Prvotná ťahová prídržnosť	≥ 0,5 N/mm ²
Počiatočná ťahová prídržnosť	≥ 1 N/mm ²
Ťahová prídržnosť po uložení vo vode	≥ 1 N/mm ²
Ťahová prídržnosť po tepelnom stárnutí	≥ 1 N/mm ²
Ťahová prídržnosť po cykloch zmrazenia/rozmrazenia	≥ 1 N/mm ²
Teplota spracovania/teplota podkladu	+5 °C až +25 °C
Teplotná odolnosť	-30 °C až +80 °C
Doba vytvrdzovania *	
- pochôdzne	po cca 3 hod.
- škárovateľné	po cca 3 hod.
- plne zaťažiteľné	po cca 1 dni
Spotreba	cca 1,4 kg/m ² pri hrúbke 1 mm
Spotreba podľa ozubenia	
- 4 mm	cca 1,8 kg/m ²
- 6 mm	cca 3,0 kg/m ²
- 8 mm	cca 3,4 kg/m ²
- 10 mm	cca 4,2 kg/m ²

* Pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Vyššie teploty skracujú, nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

Príprava podkladu

- Minimálne vyzretie podkladu:
 - potery z rýchlotuhnúcich spojív 1 – 2 dni
 - omietky cca 7 dní
 - cementové potery cca 28 dní
 - konštrukčný betón cca 90 dní
- Podklad musí byť pevný, čistý a únosný. Olejové škvrny, zvyšky odformovacích olejov a ďalšie nečistoty znižujúce prídržnosť sa musia dôkladne odstrániť.
- Podlahy odporúčame vyrovať samonivelizačnými podlahovými hmotami PCI Pericem® 505, 510, 515 prípadne inými stierkami PCI.
- Omietky a nasiakavé podklady je nutné ošetriť penetráciou PCI Gisogrund® PGM prípadne PCI Gisogrund® Rapid. Vysoko nasiakavé sa penetrujú pokiaľ sa majú (nesmie vzniknúť lesklý povrch) a hladké alebo málo nasiakavé podklady sa ošetrí penetráciou PCI Gisogrund® PPB, prípadne PCI Gisogrund® 404. Dodržiava sa štandardné riešenie a následná technologická prestávka na vyschnutie.
- Čerstvé cementové potery smú vykazovať max. 4 %, anhydridové potery prípadne sadrové potery max. 0,5 % zvyškovej vlhkosti (merané CM prístrojom).

Spracovanie

- Je nutné dokonalé rozmiešanie zmesi s čistou vodou (podľa STN EN 1008) nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min.) so špirálovým nastavcom, pokiaľ sa nedosiahne homogénna zmes bez hrudiek. Lepiacia hmota sa nechá kvôli aktivácii príslušných látok najmenej 3 minúty zrieť a pred následným spracovaním sa ešte krátko premieša.
- Hladkou stranou nerezového hladidla sa na podklad naniesie tenká kontaktná vrstva lepidla.

- Ozubeným hladidlom sa naniesie primeraná lepiaca vrstva, pokiaľ možno jedným smerom. Na celoplošné pokladanie v miestach s predpokladaným zvýšeným zaťažením najmä vodou a teplom sa ešte lepidlo naniesie na rubovú stranu keramiky (tzv. lepenie metódou Battering - Floating).
- Naniesie sa vždy len taká plocha, na ktorú je možné položiť obklad alebo dlažbu počas doby otvorenia lepidla ("doby lepivosti", t.j. cca 10 minút). Lepivosť sa skúša prstami.

- Obklady sa zľahka posuvným pohybom uložia do lepiaceho lôžka a vyrovnajú sa.

Škárovanie

Na škárovanie obkladov a dlažieb je možné použiť:

- Flexibilné cementové škárovacie hmoty: PCI Pericolor® Flex, PCI Pericolor® FlexA, PCI Nanofug® Premium alebo PCI Durapox® Premium.
- Pružné tmely: PCI Silcofug® E, PCI Silcoferm® KTW.

Dôležité upozornenia

- Nespracovávať pri teplotách podkladu a vzduchu pod +5 °C a nad +25 °C, pri silnom slnečnom žiarení a vetre.
- Pri lepení obkladov a dlažieb na staré obklady, resp. dlažby sa odporúča najskôr vystierkovať podklad v hrúbke cca 1 mm lepidlom PCI Pericol® FX Rapid a po 6 hod. pokladať nové obklady a dlažby dlažbu na lepidlo PCI Pericol® FX Rapid, poprípade použiť špeciálnu penetráciu PCI Gisogrund® PPB prípadne PCI Gisogrund® 404 a potom pokladať nové obklady a dlažby na lepidlo PCI Pericol® FX Rapid. Pri ne-

štandardných podkladoch kontaktujte technickú podporu.

- PCI Pericol® FX Rapid nevyrovnáva nerovnosti podkladu. Na vyrovnanie podkladu je vhodné použiť samonivelizačné podlahové hmoty PCI Pericem® 505, 510, 515, prípadne iné stierky PCI.
- Na savých podkladoch sa skracuje doba otvorenia (lepivosti), vždy je nutné použiť penetráciu PCI Gisogrund® PGM prípadne PCI Gisogrund® Rapid.
- Kvôli správnej funkcii keramických obkladov a dlažieb je nutné dosiahnuť dostatočné pokrytie rubovej strany

dlaždíc (interiér min. 65 %, exteriér min. 95 % plochy).

- V praxi závisí spotreba od kvality podkladu, druhu keramického obkladu, použitého náradia a spôsobu spracovania.
- Zavädnutá hmota sa nesmie dodatočne riediť vodou ani miešať s čerstvou hmotou.
- Náradie sa ihneď po použití umyje vodou, vytvrdené nečistoty sa odstránia mechanicky.
- Primiešavanie ďalších látok nie je dovolené.

Balenie a skladovanie

- Balenie 25 kg papierové vrece s PE vložkou, dodávky na europaletách krytých fóliou.

- Skladovateľnosť v suchom sklade cca 6 mesiacov od dátumu výroby.

Pokyny na bezpečné používanie

- Maltová zmes môže dráždiť pokožku, oči, sliznicu.
- Nebezpečenstvo senzibilizácie pri styku s pokožkou.

- Pri práci zamedziť styku s pokožkou a očami.
- Nevdychovať.
- Pri práci nejesť a nepiť.

- Uchovávať mimo dosahu detí.
- Nosiť vhodný pracovný odev a pracovné rukavice.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia odpadu

- Prípravok likvidovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. (Zákon o odpadoch) v platnom znení.
- Zabrániť úniku produktov do vodných tokov a kanalizácie.

Technická podpora

Príslušný odborno-technický poradca firmy je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.



Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info-sk@pci-group.eu
Web: www.pci-sk.sk

Zákaznícky servis:
T: +421 41 72 345 91, +421 918 888 918
E-mail: objednavky-sk@pci-group.eu

Novým vydaním stráca staré platnosť.

Technicko-poradenský servis:

0903 400 851	Bratislava I.– V.
0918 700 111	
0918 585 451	Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Senec, Šaľa, Zlaté Moravce
0918 594 016	Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
0915 954 390	Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
0903 776 800	Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín
0910 999 774	Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
0903 621 456	Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
0911 707 911	Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa
0903 847 822	Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
0911 808 911	Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborno-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.pci-sk.sk