PCI®
Für Bau-Profis

Štuková sanačná omietka

PCI Saniment® 01

na sanáciu vlhkého a zasoleného muriva





Rozsah použitia

- Na konečnú povrchovú úpravu v sanačnom systéme PCI SANIMENT® – na sanácie vonkajších a vnútorných zvislých murovaných konštrukcií a pohľadov.
- Na vytvorenie konečnej jemnej štruktúry povrchu vo vysoko paropriepustnom systéme.
- Ľahko spracovateľná.
- Na vytvorenie povrchovej úpravy na pôvodných súdržných podkladoch.
- Pre aplikačné hrúbky 2 - 5 mm.

Vlastnosti produktu

- Suchá maltová zmes s vysokou paropriepustnosťou.
- Po vyschnutí v prírodnej bielej farbe.
- Pórovitá.
- Vytvrdzuje so zníženým napätím, eliminuje vznik trhlín.

Technické údaje

Materiálová báza	suchá maltová zmes s vysokou paropriepustnosťou
Zrnitosť	do 1 mm
Sypná hmotnosť	cca 1,1 kg/dm^3
Objemová hmotnosť čerstvej malty	1,4 kg/dm^3
Zámesová voda - 1 kg zmesi - 25 kg balenie	čistá voda cca 0,28 l cca 7,0 l
Doba spracovateľnosti*	cca 90 minút

Doba otvorenia*	min. 10 minút
Prídržnosť na podklad po 28 dňoch*	min. 0,3 MPa
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch*	min. 1 MPa
Mrazuvzdornosť	ano, min. 10 cyklov
Spracovanie/teplota podkladu	+5 °C až +25 °C
Výdatnosť z 1 bal. (25 kg)	cca 8,5 m^2
Spotreba	cca 3 kg/m^2 pri hrúbke vrstvy 2 mm

** Pri +23 C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Vyššie teploty doby skracujú, nižšie teploty predlžujú uvedené doby.*

Príprava podkladu

- Podklad musí byť rovný s max. 2 mm nerovnosťou na 2 m late.
- Nosný a pevný, zbavený všetkých nečistôt, výkvetov, starých náterov a prachu. Odporúča sa mierne zvlhčenie podkladu.
- Jemnú štukovú vrstvu PCI Saniment® 01 je možné v systéme PCI SANIMENT® aplikovať na podkladovú vrstvu vytvorenú zo sanačnej jadrovej omietky PCI Saniment® 02 alebo PCI Saniment® 2 in 1.
- Produkt sa nanáša na sanačné jadro najskôr po jeho dokonalom vyzretí, t. j. cca 21 dní (t. j. 1 mm omietky = 1 deň vyzrievania).
- Sanačný štuk sa vždy nanáša bez predchádzajúceho použitia akéhokoľvek penetračného náteru.

Spracovanie

- Je nutné dokonalé rozmiešanie suchej zmesi s čistou vodou nízkotáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min) so špirálovým nadstavcom alebo v spádovej miešačke, až kým sa nedosiahne homogénna zmes bez hrudiek.
- Na dokonalé premiešanie maltovej zmesi odporúčame na počiatočné rozmiešanie použiť iba 2/3 celkového množstva zámesovej vody, ku ktorému sa za stáleho miešania prisypáva obsah celého balenia PCI Saniment® 01, ďalej premiešavajte cca 2 minúty, následne pridajte zvyšok zámesovej vody a miešajte ešte aspoň 2 minúty.
- Po ukončení miešania nechajte maltovú zmes 3 minúty odstáť, zmes potom ešte krátko premiešajte a môžete začať nanášať na vyzretú a zdrsnenú podkladovú omietku najlepšie antikorovým hladidlom.
- Štukovú omietku po zavädnutí zahladzujte bežným plsteným alebo molitanovým hladidlom na požadovanú rovinatosť a hladkosť povrchu.

Balenie a skladovanie

- Balenie – 25 kg papierové vrece s PE vložkou.
- Skladovateľnosť v suchom sklade 12 mesiacov od dátumu výroby. Chrániť pred vlhkom.

Dôležité upozornenia

- Nespracovávať pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +25 °C.
- Primiešanie žiadnych ďalších látok nie je dovolené.
- Na rozmiešanie maltovej zmesi odporúčame použiť čistú zámesovú vodu z vodovodu.
- Na zvýšenie životnosti sanačných štukových omietok odporúčame ich ošetrenie vnútornými alebo fasádnymi nátermi (biela alebo farebná úprava povrchu) **len vhodnými nátermi.**
- Vhodné nátery: PCI Multitop® FT (silikátový náter); PCI Multitop® NoBio alebo PCI Multitop® FS (silikónové nátery) alebo PCI Multitop® Premium (vnútorný náter).
- Náter aplikujte najskôr po dokonalom vyzretí podkladnej štukovej vrstvy z materiálu PCI Saniment® 01, t. j. min. po cca 14 dňoch.

- V prípade voľby štrukturovaných omietkových povrchov sa môže na PCI Saniment® 01 použiť niektorá z minerálnych ušľach tilých štruktúrovaných PCI omietok (napr. zatierané omietky radu PCI Multiputz® MSP alebo PCI Multiputz® ED.
- Za účelom správnej funkcie sanácie vlhkého a zasoleného muriva odporúčame vyžiadať si vypracovanie návrhu správneho sanačného opatrenia – systému PCI SANIMENT®.

Pokyny na bezpečné používanie

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

Likvidácia odpadu

- Prípravok likvidovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. (Zákon o odpadoch) v platnom znení.
- Zabrániť úniku produktov do vodných tokov a kanalizácie.

Technická podpora

Príslušný odborno-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Vydané: 1/26
Novým vydaním stráca staré platnosť.

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Pri majeri 21, 831 06 Bratislava
E-mail: info-sk@pci-group.eu
Web: www.pci-sk.sk

Technicko-poradenský servis:

0903 400 851	Bratislava I.– V.
0918 700 111	
0918 585 451	Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Senec, Šaľa, Zlaté Moravce
0918 594 016	Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
0915 954 390	Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
0903 776 800	Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín
0910 999 774	Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
0903 621 456	Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
0911 707 911	Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa
0903 847 822	Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
0911 808 911	Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborno-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.pci-sk.sk