

Technický list
TL 06_66 Instal Fix

Výrobok

Jednozložkové lepidlo na báze polyméru, vytvárajúce trvalo pevný vodovzdorný spoj.

Vlastnosti

- Transparentné;
- Okamžitá priľnavosť, rýchle tuhnutie, vysoká pevnosť lepeného spoja;
- Odolnosť voči vode, čistiacim prostriedkom a bežným chemikáliám;

Balenie

- Tuba 130 ml

Farba

- Transparent

Použitie

- Lepenie nemäkčeného i mäkčeného PVC – novoduru, linolea;
- Lepenie trubiek a armatúr pri montážach vodovodných odpadov;

Technické údaje			
Základ	roztok polyméru v organických rozpúšťadlách		
Konzistencia	kvapalina		
Tepelná odolnosť	°C	0 / +80	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	≥ 5	(pri preprave nesmie zmrznúť)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Otvorený čas	sec	5 - 10	(po nanesení okamžite spojiť)
Možnosť manipulácie	min	3	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Zaťaženie studenou vodou	hod.	2	(pri 20°C)
Úplné vytvrdnutie	hod.	24	(pri 20°C)
Pevnosť v šmyku	(N/cm^2)	10	
Skladovateľnosť	mesiace	12	pri teplotách od +5°C do +25°C, v originálnom neotvorenom balení

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné pre použitie na PE, PP, živičné podklady, teflón a veľmi savé podklady.

Podklad

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.

Ošetrenie (príprava) podkladu

Lepené plochy zdrsniť brúsnym papierom a odmastiť acetónovým riedidlom.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Aplikácia

Lepidlo nanášame na obe lepené plochy celoplošne v tenkej vrstve. Lepené materiály po nanesení okamžite spojiť a pootočiť. Plošné spoje po dobu schnutia nutné zaťažiť. Maximálna pevnosť lepeného spoja je dosiahnutá v priebehu 24 hodín.

Upozornenie

Nesmie zmrznúť!

Čistenie

Materiál: acetón, po vytvrdnutí len mechanicky
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Skladovateľnosť

Skladovať na suchom mieste. V neotvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Doba skladovateľnosti je 12 mesiacov od dátumu výroby.

Bezpečnosť

Viď «Kartu bezpečnostných údajov 06.66».

Aktualizácia

Aktualizované dňa 16.07.2026
Vyhotovené dňa 04.01.20012

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk