



Technický list TL 08.19b Fasádna páska - STRONG

Výrobok

Je fasádna páska, odolná UV- žiareniu, špeciálne vyvinutá pre profesionálne i svojpomocné použitie.



Vlastnosti

- Okamžite a jednoducho použiteľná
- Extrémne vysoká lepiivosť a príľnavosť;
- UV stabilná 7 dní;
- Šetrí životne prostredie - neobsahuje rozpúšťadlá;

Použitie

- Je vhodná pre interiéry aj pre exteriéry;
- Pre vytváranie rovných prechodov v omietke aj.;
- Na omietky, tehly, betón, drevo, obklady a dlažby
- Vďaka skvelej príľnavosti, vytvoríte ostré línie;
- Skvelá príľnavosť na rôzne druhy povrchov;
- Na širokú paletu rôznorodých povrchov, zahmujúcich: vopred natrené steny a stropy, podlahové lišty aj.

Balenie

- Šírka 50 mm, dĺžka 25 m, počet ks / kartón 36
- Šírka 50 mm, dĺžka 50 m, počet ks / kartón 18

Farba

- Oranžová

Technické vlastnosti

Základ	-	PE laminovaná syntetická tkanina	
Lepidlo		Kaučukové lepidlo	



Hrúbka	µm	195 ± 10%	AFERA 5006
Plošná hmotnosť	g/m ²	180 ± 10%	ISO 536
Pevnosť v ťahu	N/cm	> 35	AFERA 5004
Predĺženie pri pretrhnutí	%	15	AFERA 5004
Priľnavosť k oceli	N/cm	9	AFERA 5001
Aplikačná teplota	°C	> +5°C	
Teplotná odolnosť po nalepení	°C	≤ +60	
Skladovateľnosť	mesiace	12	

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masnôt a oleja.

Skladovanie

V originálnych uzavretých obaloch vo vodorovnej polohe na orezaných hranách, v suchých skladovacích priestoroch, chránené pred prachom, žiarom, vlhkosťou, UV žiarením a chemickými výparmi. Doba skladovateľnosti je 12 mesiacov od dátumu výroby.

Aktualizácia

Aktualizované dňa 22.02.2011.

Vyhotovené dňa 18.07.2010.

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.