STRECHUSPRAV
oprava a údržba striech



STRECHUSPRAV je určený na hydroizoláciu strešných krytín na mierne šikmých strechách. Podkladom môžu byť ako asfaltové pásy najrôznejších typov, tak azbestocementové šablóny, krytina z pozinku, polyuretánové nástreky aj staré PVC fólie. Vďaka vysokej pružnosti a priľnavosti sa tiež osvedčil na nezaťažované betónové plochy ako striešky, tarasy, vrchné strany betónových konštrukcií a pod. STRECHUSPRAV nie je vhodný na staré nátery s obsahom hliníkového prachu a hliníkovej fólie kvôli separačnej vrstve vzniknutej oxidáciou hliníka. Po vyzretí je pochôdzny a trvalo odolný vode aj všetkým poveternostným vplyvom. Pri správnej aplikácii a bežnom zaťažení je jeho životnosť minimálne 8 rokov.

STRECHUSPRAV je jednozložková, trvalo pružná, vodotesná náterová suspenzia tvorená z vodnej polymérnej disperzie mikronizovaných minerálnych plnív, špeciálnych aditív a pigmentov.

- jednozložková hmota
- ideálna spracovateľnosť, nanáša sa štetkou, valčekom alebo asfaltérskou kefou, prípadne striekacou pištoľou
- vodotesný
- výborná priľnavosť k asfaltovým pásom, azbestocementu, plechu, zvetrané PVC fólii aj polyuretánu
- vysoká pružnosť a ťažnosť aj pri záporných teplotách
- odolný voči UV žiareniu
- vhodný pre strechy so spádom 2–20°
- trvalo odolný voči účinkom mrazu
- paropriepustný
- náter zasychá cca 4 hodiny a po 24 hodinách je pochôdzny
- životnosť minimálne 8 rokov, na základe odborného posúdenia konkrétneho prípadu je možné predĺžiť až na 15 rokov
- ideálny na predĺženie životnosti strechy pred inštaláciou fotovoltaiky

PRÍPRAVA PODKLADU
Vhodnými podkladmi sú popieskované asfaltové pásy, azbestocementové šablóny, plech a polyuretán. Minerálne podklady musia byť pevné, nosné a rovné bez hniezd štrku, chybných miest, otvorených trhlín alebo ostrých hrán. Podklad musí byť bez zvyšku oleja, prachu, cementového mlieka, povrchových vyplavenín a ostatných látok, ktoré môžu spôsobovať separáciu. Podklad odmastite tlakovou vodou (WAP) s prídavkom špeciálneho systémového prostriedku ODMAŠŤOVAČ a následne oplachnite čistou vodou. Po odmastení a umytí musí podklad opäť vyschnúť. Škáry, vylomené alebo chybné miesta je potrebné vyspraviť, a to napr. zmiešaním STRECHUSPRAVU s dvoma až troma dielmi vhodného plniva, napr. mikromletého vápenca a pod. Ostré hrany sa upravia zaoblením.

PRÍPRAVA MATERIÁLU
STRECHUSPRAV sa dodáva ako jednozložkový. Jeho príprava spočíva iba v premiešaní vhodným ručným miešadlom, prípradne vrtuľovým pomalobežným elektrickým miešadlom.

POUŽITIE
Hydroizolačný náter sa aplikuje na pripravené podklady natieraním štetkou, valčekom, asfaltérskou kefou alebo striekacou pištoľou. Hmota sa nanáša v dvoch až troch vrstvách podľa kvality podkladu a spôsobu expozície, a to v 12–24 hodinových intervaloch. Na plochách väčších než 25 m², na plochách starých podkladov a na plochách s defektmi sa do prvej čerstvej vrstvy izolácie zapracuje v celej ploche tkanina STRECHOTEX s presahom 5–10 cm vrátane prekrytia kútov a rohov (vytiahnutie na atiku) a miest napojenia. Doba zasychania náteru je cca 4 hod. Akonáhle sa stane prvá vrstva izolácie pochôdzna, je možné nanášať druhú vrstvu. Pripravený náter je vhodné chrániť pred prudkým vyschnutím.

SKÚŠOBNÉ ATESTY
Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Priebežnú nezávislú kontrolu a dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba č. 246.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI
Práca s hydroizolačným náterom STRECHUSPRAV nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Hmota neobsahuje zdraviu škodlivé látky. Pri práci je nutné dodržiavať štandardné hygienické zásady a používať rukavice a ochranný odev. Pri kontakte náteru s pokožkou alebo sliznicami je potrebné postriekané miesta omyť alebo vypláchnuť prúdom vody. Pri náhodnom požití je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+8 °C až do +35 °C
farba	šedá; červenohnedá
ekvivalentná difúzna hrúbka sd	< 1,40 m
merná spotreba	1,2 kg/m²/mm
pevnosť v ťahu	> 1,50 MPa
prídržnosť	> 1,40 MPa
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	24 mesiacov
súčiniteľ difúzie radónu D	9,4.10^-12 ± 0,5.10^-12 m²/s
ťažnosť	150 %
trieda reakcie na oheň	C1
vodotesnosť	0,0 l/m²
výdatnosť	1,2 kg/m²; 1,7 kg/m² (dvouvrstvý; třívrstvý nátěr)
zasychania	4 hod. (+20 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)

Jednotky balenia		
balenie		**v kartonu**
7 kg	šedý	
14 kg	červenohnědý	
14 kg	šedý	
7 kg	červenohnědý	

Vydané 8. 4. 2015, revidované 30. 6. 2025.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz