



FIXPRO

LIŠTY • KAZETY • ROZETY

TECHNICKÝ LIST



KLÚČOVÉ PREDNOSTI

- TRVALÁ A MIERNE ELASTICKÁ VÄZBA
- BIELA FARBA (NEŽLTNE)
- BEZ ZÁPACHU A EKOLOGICKÁ
- ĽAHKO SA ČISTÍ
- BEZPEČNÉ PRE POLYSTYREN (XPS, EPS, PS...)
- CHEMICKY NEUTRÁLNE
- JEMNÁ VÔŇA
- NESTEKÁ VO VERTIKÁLNYCH APLIKÁCIACH
- VYNIKAJÚCA PRIĽNAVOSŤ K PORÉZNYM PODKLADOM
- PRE VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE APLIKÁCIE (CHRÁŇTE PRED VODOU)

POPIS VÝROBKU

MONTÁŽNE LEPIDLO na báze akrylátovej disperzie na vodnej báze na lepenie stavebných materiálov a dokončovacích prvkov v interiéri aj exteriéri.

VODNÉ LEPIDLO tvrdne odparovaním vody, aspoň jedna z lepených plôch musí byť savá.

VYUŽITIE

Upevnenie: lišty, rozety, kazety, štuky, maskovacie profily, izolačné dosky, madlá, vešiaky a ďalšie dokončovacie prvky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ	Akrylová disperzia na vodnej báze
Konzistencia	pasta
Vlastná hmotnosť	1,61 g/ml
Otvorená doba	cca. 5-10 minút (pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti)
Vstupné zviazanie	3-4 h (pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti)
Konečné zviazanie po vytvrdnutí	cca. 48-72 h (pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti - v závislosti na teplote, možnostiach ventilácie a pórovitosti povrchu)
Stekanie	podľa ISO 7390: <2 mm
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí	od -20°C do +75°C

DRUHY POVRCHOV

betón, sadra, stavebná keramika, sadrokartón, drevo a materiály na báze dreva, polystyrén, polyuretán a podobné plasty, oceľ, kovy a ich zliatiny

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch čistý, nosný, suchý, stabilný, odmastený, zbavený prachu, hrdze a iných nečistôt.

SPÔSOB POUŽITIA

Odstráňte aplikátor, odrežte hrot tuby nad závitom, aplikátor znova nasadte a zrežte šikmo na šírku spoja. Naneste lepidlo na obe strany, bodovo alebo prúžkoch, a následne lepené prvky spojte a pritlačte. Pri vertikálnom použití nasúvajte lepený prvok zhora nadol. V prípade nesprávneho nalepenia neodlepujte, ale opravte posunutím. Pórovitosť jedného z povrchov zlepšuje príľnavosť a urýchľuje vytvrdzovanie. Zaisťte proti posúvaniu, pokiaľ lepidlo úplne nezaschne, tzn. cca. 48-72h v závislosti na teplote, možnostiach ventilácie a pórovitosti povrchu)

NÁRADIE

Ručná alebo pneumatická pištoľ

SPOTREBA

400-1000 g/m² alebo 25-40 g/m (v závislosti na pórovitosti podkladu a požadovanej sile príľnavosti)

ČISTENIE

Náradie ihneď po použití očistite vodou. Ruky umyte mydlom a vodou. Na staré nečistoty použite extrakčný benzín.

UPOZORNENIE

- Prečítajte si informácie uvedené na štítku a v karte bezpečnostných údajov produktu.
- Nepoužívajte v miestach vystavených intenzívnemu alebo dlhodobému pôsobeniu vody.
- **Aby lepidlo správne zaschlo, musí byť jeden z lepených povrchov savý.**
- **Nepoužívajte na lepenie PE, PP, PTFE, skla, zrkadiel, prírodného kameňa, bitúmenovej lepenky, gummy.**

SKLADOVATEĽNOSŤ

18 mesiacov od dátumu výroby. Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch, na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C.

DOSTUPNÉ BALENIE	
KAT. Č.	TYP
BOK633931	300 ml tuba

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých papierových a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Bostik nezodpovedá za žiadne chyby alebo nepresnosti, ktoré sú výsledkom technologických zmien alebo výskumu, ku ktorým došlo medzi

dátumom vystavenia dokumentu a dátumom nákupu produktu. Bostik si vyhradzuje právo na zmeny zloženia produktov. Pred aplikáciou by si mal používateľ prečítať obsah tohto dokumentu as ním súvisiace dokumenty. Okrem toho by mal užívateľ vykonať test a posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky v priebehu skladovania alebo prepravy produktu sú mimo našich znalostí a kontroly a sú teda mimo zodpovednosti spoločnosti Bostik. Všetky objednávky sú realizované v súlade s aktuálnymi obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste produktu sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111

