



## Technický list 08.50 Samozvariteľná opravárenská páska

**Výrobok** Samozvariteľná páska z polyisobutylénu so špeciálnym vulkanizačným (samozváracím) efektom určená pre opravy a tesnenie.

**Vlastnosti**

- Okamžite, rýchle a jednoducho aplikovateľná;
- Nelepivá - vhodná na všetky stavebné materiály;
- Výborné fyzikálne a elektrické vlastnosti, kompatibilná s izoláciami;
- Vysoko odolná proti vode, oxidácii, chemickým látkam a UV žiareniu;

**Použitie**

- Opravy tesnení hadíc automobilov, motocyklov, opravy člnov a karavanov;
- Bandáže káblov v elektrotechnike a telekomunikáciách nad zemou i pod zemou;
- Opravy rozvodov vodovodných hadíc, záhradných hadíc a rozvodov bazénových systémov;

Balenie	Šírka (mm)	dĺžka (m)	počet ks / kartón voľne
Farba	Čierna	5	

### Technické údaje

Základ		polyisobutylén	
Hrúbka pásy	mm	0,5	
Tepelná odolnosť	°C	-40 / +90	
Aplikačná teplota	°C	+5 / +60	
Pevnosť v ťahu	MPa	2	
Ťažnosť	%	600	
Merný odpor	Ω-m	10 <sup>13</sup>	
Skladovateľnosť	mesiace	24	(pri teplotách od +10°C do +35°C)

**Podmienky skladovania** V originálnych uzavretých obaloch v suchých priestoroch, chránených pred prachom, žiarením, vlhkosťou, UV žiarením a chemickými výparmi.

**Podklad** Vhodná na všetky druhy podkladov ako polypropylén, polyetylén, ethylén, propylén, kaučuk, mäkkčené i tvrdené PVC, butyl, neoprén, teflón, oceľ, drevo, plasty, sklo atď.

**Pokyny** Pred zahájením aplikácie nutné odstrániť ochrannú kryciu vrstvu. Pri aplikácii nutné jednotlivé vrstvy prekrižiť (ako pri splietaní) a pásku dostatočne naťahovať. Preťahovaním odmotávanej pásy (aspoň 50%) dochádza k tzv. samozvareniu - ku zmene jednotlivých omotávaných vrstiev v jeden homogénny tesniaci celok.

**Aktualizácia** Aktualizované dňa: 06.09.2008 Vyhotovené dňa: 22.12.2003

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie*

### stavebná chémia profesionálov

**Sídlo:** Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149