

Technický list

TL 04.23 Tekutá membrána

Výrobok

Je vysoko flexibilný, roztierateľný a striekateľný tmel na báze MS polymérov. Je UV odolná a vodotesná. Nesteká, vhodná na vodorovné aj zvislé plochy. Služi na utesnenie okien a náhrádza interiérový tesniaci pás. Je vhodná na utesnenie spojov medzi komínom a oplechovaním, klampiarskych prvkov, odkvapov a škár medzi plechmi. Uplatnenie nájde predovšetkým v kovopriemysle.

Vlastnosti

- Vodeodolná, zabráňuje zatekaniu
- Na báze MS polymérov
- UV odolná
- Tepelná odolnosť od - 60 °C až do + 90 °C

Použitie

- Tesnenie okien
- Tesnenie spojov medzi komínom a oplechovaním
- Tesnenie klampiarskych prvkov, okapov a škár medzi plechmi
- Vhodná pre kovopriemysel



Technické vlastnosti

Základ	MS polymér		
Doba vytvorenia povrchovej škrupiny	Min.	12 +- 5	
Schnutie po 24 h pri 23 °C / 50 % RH	mm	Cca. 2	
Objemové zmrštenie	%	< 10	
Dlhodobá tepelná odolnosť	°C	-60 až + 90	
Ideálna teplota pri aplikácii	°C	+5 až + 45	
Hustota	g/cm³	1,3	ISO 1183-1
Viskozita (5 s-1)	Pas	1900 ± 400	
Viskozita (5 s-1)	Pas	82 ± 15	
Skladovateľnosť	mesiace	12	

Balenie

- Kartuša 290 ml
- Saláma 600 ml

Farba

- Antracitovo šedá

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

Aplikácia

Podklad musí byť čistý, bez prachu, masťnoty a voľných častíc. Naneste hmotu aplikačnou pištoľou na povrch, alebo priamo do škáry a potom rovnomerne rozotrite štetcom do hrúbky vrstvy cca 2 mm a minimálnej šírky 20 mm na obe strany spoja.

Obmedzenie

Nie je vhodné na použitie na podklady z PP, PE, PC, PMMA, PTFE, mäkké plasty, teflón, neoprénové a asfaltové podklady. Nevhodné v kombinácii s chloridmi (bazény). Pri vystavení PU tmelu UV žiareniu môže dôjsť k miernemu zažltnutiu, táto zmena nemá vplyv na mechanické vlastnosti a jedná sa iba o estetickú vadu. Syntetické nátery na tmeli môžu zrieť pomalšie. Nie je vhodný pre zachytne nádrže so stykom s alkoholom a etyl-acetátom len krátkodobá odolnosť.

Pretierateľnosť

Tekutá membrána je dobre pretierateľná farbami na báze vody a väčšinou dvojkomponentných farieb. Syntetické nátery môžu schnúť pomalšie. Odporúčame však preveriť kompatibilitu s náterom pred aplikáciou.

Čistenie

Nepoužitý materiál a nástroje je možné očistiť pomocou čistiacich obrúskov Den Braven. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť mechanicky. Ruky: Čistiace obrúsky Den Braven

Bezpečnosť

Víď << Karta bezpečnostných údajov>>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 19.09.2024

Vyhotovené dňa 22.08.2024

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.