

ADHÉZNY MOSTÍK**Technická data:**

Báza:	akrylát, aditíva (neobsahuje ťažké kovy)
Aplikačná teplota:	+5°C až +30°C
Doba schnutia:	cca 1 hod (+20°C, 65% rel. vlhkosť)
Doba schnutia (nesavý podklad):	min. 6 hod (+20°C, 65% rel. vlhkosť)
Spotreba:	0,15-0,2 kg/m ² - podľa savosti podkladu
Riedenie:	vodou max. do 10%
Balenie a farebné prevedenie:	vedrá 1, 5 a 10kg



Adhézny mostík je špeciálny podkladový náter na zvýšenie príľnavosti hydroizolačných a vyrovnávacích stierkových hmôt k podkladu. Súčasť Hydroizolačného systému SOUDAL.

Charakteristika:

- ihneď použiteľný, vhodný pre savé aj nesavé podklady
- neobsahuje rozpúšťadlá, odoláva alkalickej hydrolýze, spevňuje nesúdržné podklady
- zjednocuje savosť, paropriepustný, hydrofóbny, pre interiéry aj exteriéry.

Príklady použitia:

- vhodný ako základný, penetračný a spevňovací náter pre väčšinu bežných podkladov ako vyzreté omietky, murivo, betón, drevo, drevotrieska aj OSB, sadrokartón, umakart apod.
- vhodný na úpravu povrchu pri lepení obkladov na starý obklad, pre zvýšenie príľnavosti stierkových vyrovnávacích a hydroizolačných hmôt, vnútorných aj fasádnych farieb a omietok, cementových a disperzných lepidiel na problematické povrchy

Skladovateľnosť:

V neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C, 24 mesiacov od dátumu výroby (uvedené na obale). Chráňte pred mrazom.

Stav povrchu:

Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!

Pracovný postup:

Aplikácia: Nanáša sa v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20°C a relatívnej vlhkosti 65% je Adhézny mostík pretierateľný po 1hodine. Minimálna aplikačná teplota je + 5°C, maximálna +30°C. Pred aplikáciou dôkladne premiešajte!! Odporúčame premiešavať aj v priebehu aplikácie. Nanášajte štetcom alebo valčekom.

Bezpečnosť: Vid' bezpečnostný list výrobku