Technický list výrobku

22.10.2018

BUTYRUB

Butyrub je mimoriadne kvalitný, plastický, jednozložkový tmel na báze polybuténu.



Technické dáta:

Báza	Polybutén
Konzistencia	pasta
Systém vytvrdzovania	oxidačné vysychanie
Tvorba šupky (20°C/65% r. v.)	do 24 hod.
Zmrštenie (DIN 52451)	0%
Špecifická hmotnosť (DIN 53479B)	1,7 g/ml
Teplotná odolnosť	-20°C až +80°C
Obsah sušiny	100%

Charakteristika:
- veľmi dobrá aplikovateľnosť a jednoduchá použiteľnosť
- zostáva trvalo plastický, na povrchu vytvára hladkú elastickú šupku
- pretierateľný po 24 hodinách
- veľmi dobrá priľnavosť na väčšinu stavebných materiálov
- odolný UV žiareniu a poveternostným vplyvom
- dobrá chemická odolnosť

Príklady použitia:
- Akékoľvek spoje s pohybom do 5 %
- tmel určený na lepenie okených pások v systéme SWS
- plniaci tmel pre najrôznejšie stavebné aplikácie
- špárovanie muriva
- špárovanie medzi murivom a rámami okien alebo zárubňami dverí
- zasklievanie jednoduchých drevených okien (sklenársky tmel)
- zasklievanie skiel do betónových alebo kovových rámov
- tmelenie spojov kanalizačných a odpadových potrubí
- tesnenie spojov automobilových karosérií a kontajnerov

Prevedenie:
Farba: biela, šedá, čierna
Balenie: kartuša 300 ml, hliníkové črevá 600 ml

Skladovateľnosť:
Najmenej 12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:
Vhodné povrchy: všetky savé i nesavé podklady ako drevo, betón, kameň a ostatné bežné stavebné materiály mimo PE, PP, teflón a bitúmen (asfalt).
*Stav povrchu :*čistý, suchý, bez mastnôt a prachu
Príprava: nie je nutná
Odporúčame uskutočniť predbežný test priľnavosti.

Veľkosť špáry:
Minimálna šírka: 5 mm
Maximálna šírka: 20 mm
Minimálna hĺbka: 5 mm
Odporučenie: hĺbka špáry = šírka špáry

Pre vymedzenie hĺbky špáry a zabránenie priľnutia tmelu na jej dno vždy použite nepriľnavý materiál napr. **PE tesniacu tmeliarsku šnúru.**

Pracovný postup:
Nanášanie: Tmel nanášajte pomocou mechanickej alebo pneumatickej vytlačovacej pištole. Povrch upravte Tmeliarskou stierkou.
Pracovná teplota: +5°C až +30°C
*Čistenie***:** Nevytvrdnutý **Butyrub** čistite bezprostredne po aplikácii WhiteSpiritom (lakový benzín). Vytvrdnutý tmel iba mechanicky.
Uhladzovanie povrchu: mydlovou vodou, **Soudal** vyhladzovač povrchu tmelov
Opravy: **Butyrub**

Poznámka:
- Nepoužívajte v miestach, kde hrozí trvalé zamokrenie
- Butyrub môže byť pretieraný väčšinou dostupných farieb
- Použité nátery by mali byť dostatočne pružné pre aplikáciu na plastický tmel
  Odporúčame vždy uskutočniť test zlučiteľnosti farby a tmelu.
- Nepoužívajte na zasklievanie izolačných dvojskiel a bezpečnostných skiel
- Nepoužívajte na špárovanie prírodných kameňov ako mramor a žula, pre tieto prípady použite Silirub MA

Bezpečnosť a hygiena: viď. bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nieje možné obsiahnúť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať.

S.N.A.I.L. s.r.o.,Rastislavova 14, 951 41 Nitra - Lužianky, Tel.: 037 6555 841 www.soudal.sk