



Technický list 04.71 Neutrálny silikón OXIM _ NO

Výrobok Jednozložkový neutrálny silikónový tmel. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára trvalo pevný elastický spoj.

Vlastnosti

- Nízko modulový, nepretierateľný, takmer bez zápachu;
- Trvalo elastický, odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu;
- Veľmi vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály a ich vzájomné kombinácie;

Použitie

- Tmelenie / tesnenie zasklievacích systémov do hliníkových rámov;
- Tmelenie / tesnenie škár umývadiel, drezov, sprchovacích kútov, akrylátových vaní a pod.;
- Tmelenie škár medzi oknom a stenou, chladiarenských boxov, v zdravotníctve a pod.;

Balenie Kartuša 280 ml
Farba Transparentná, biela

Technické údaje

Základ	-	silikón –oxim	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,05	transparent
	g/ml	1,45	farebný
Tepelná odolnosť	°C	-40 / +120	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	-15	(pri preprave)
Tepelný rozsah použitia	°C	+5 / +40	
Rýchlosť nanášania	g/min	220	(pri sile 3mm a tlaku 6,3Bar)
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min	≈ 5	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Možnosť pretierať	-	nie	
Stekavosť	mm	< 2	(podľa ISO 7390)
Dilatačná schopnosť	%	± 25	
Ťažnosť	%	300	(podľa DIN 53 504) transparent
	%	400	(podľa DIN 53 504) farebný
Modul 100%	MPa	0,30 (N/mm ²)	(podľa DIN 53 504) transparent
		0,45 (N/mm ²)	(podľa DIN 53 504) farebný
Pevnosť v ťahu	MPa	0,95 (N/mm ²)	(podľa DIN 53 504)
Tvrdosť podľa Shore A(3s)	°	20	(podľa DIN 53 505) transparent
		25	(podľa DIN 53 505) farebný
			(pri teplotách od +5°C do +25°C)
Skladovateľnosť	mesiace	12	
Minimálna šírka škáry	mm	4	
Maximálna šírka škáry	mm	25	

Približná spotreba vzorec
$$\text{dĺžka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šírka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$$

Približná spotreba z 280 ml m 11,6 m (pre škáru 4 x 6 mm)

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Den Braven SK s.r.o.

Technický list 04.71 Neutrálny silikón OXIM _ NO

Obmedzenie	Okrem iného nie je vhodný pre použitie na akvária, PMMA, PE, PP, teflón a živičné podklady a voskové podklady.
Podklad	Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja.
Čistenie	Materiál : ihneď technickým benzínom Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky
Bezpečnosť	Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 04.71».
Aktualizácia	Aktualizované dňa: 30.04.2019 Vyhotovené dňa: 16.11. 2001

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk