VONKAJŠÍ ROH BUTYL

lepí, drží, tesní, voda hnevom besnie

VONKAJŠÍ ROH BUTYL sa používa na napojenie SAMOLEPIACEHO TESNIACEHO PÁSU v detailoch rohov. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela.

SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS, ROHY BUTYL a PRUŽNÉ PRIECHODY tvorí ucelený tesniaci systém, ktorým vyriešite všetky rizikové miesta v hydroizolácii pre dokonalé a trvalé utesnenie. So všetkými prvkami sa pracuje rovnakým spôsobom.

VONKAJŠÍ ROH BUTYL je prvok tesniaceho systému z butylu, s vrstvou netkanej textílie na povrchu, vytvarovaný do konkrétneho produktu.



- je vysoko pružný
- odoláva širokému rozpätiu teplôt
- zaisťuje dokonalé utesnenie aktívnych aj neaktívnych trhlín
- vykazuje vysoký difúzny odpor voči radónu
- odoláva alkalickému prostrediu
- je šetrný k podkladu
- vhodný pre interiér aj exteriér

PRÍPRAVA PODKLADU

Vhodným podkladom pre aplikáciu je väčšina stavebných materiálov, murivo, PVC, drevo, kovy a pod. Minerálne podklady musia byť pevné, nosné a rovné bez hniezd štrku, chybných miest, otvorených trhlín a hrán. Poklady musia byť bez zvyšku oleja, prachu, cementového mlieka, povrchových vyplavením a ostatných látok, ktoré môžu spôsobovať separáciu. Na zaistenie dobrej priľnavosti k betónu, pórobetónu a pod. je vhodné podklad upraviť pomocou STAVLEPU alebo HLBOŇA.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

Pri VONKAJŠOM ROHU BUTYL musí byť znášanlivosť s gumou a plastmi kvôli eventuálnej difúzii zmäkčovadiel vopred vyskúšaná! Je potrebné pracovať s rozvahou, pretože odstránenie a očistenie butylového tmelu je veľmi pracné.

POUŽITIE

Po odstránení krycej fólie sa rukou pritlačí na požadované miesto a uhladí sa v smere od stredu ku okrajom, aby došlo k vytlačeniu vzduchových bublín. Čím viac sa pritlačí, tým lepšie k podkladu priľne. Na inštaláciu postačí PRÍTLAČNÝ VALČEK 4 CM. Okamžite po prilepení sa VONKAJŠÍ ROH BUTYL celoplošne prekryje izolačným náterom LEPENKA VO VEDRE, LEPENKA V PRÁŠKU alebo KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	šedá
odolnosť proti teplu	-30 °C až do +80 °C
predĺženie pri pretrhnutí	≥ 50 %
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením

TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia	
balenie	**v kartonu**
120×120 mm	25 ks

Vydané 13. 6. 2022, revidované 25. 9. 2026.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz