

Ultrabond 333

Akrylové lepidlo vo vodnej disperzii bez obsahu rozpúšťadiel na lepenie vinylových a textilných podlahových krytín

OBLASTI POUŽITIA

Ultrabond 333 je vhodný na všetky druhy podkladov bežne používaných v stavebníctve v interiéri, za predpokladu, že sú savé a v prítomnosti vlhkosti stabilné. Používa sa na lepenie:

- homogénnych a heterogénnych vinylových podlahových krytín dodávaných v pásoch alebo obkladoch;
- polopružných vinylových obkladov;
- akustických vinylových krytín s penovou zadnou stranou;
- latexových a penových kobercov, netkaných kobercov so syntetickou alebo polypropylénovou (Action-Bac®) jutou na zadnej strane;
- latexovej a penovej gumy a bežných netkaných textílií.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Ultrabond 333 je akrylové lepidlo vo vodnej disperzii bez obsahu rozpúšťadiel. Ľahko sa rozotiera a nanáša na povrch. Je pastovitej konzistencie a jemnej béžovej farby.

Čas odvetrania je 10-20 minút, spracovateľnosť 30-40 minút (pri +23°C). Vyznačuje sa rýchlou počiatočnou lepiivosťou.

Po vyschnutí (cca 24 hodín) **Ultrabond 333** vytvára tuhý, pružný film.

UPOZORNENIE

- Nepoužívajte pri teplotách pod +10°C. V každom prípade je nutné dodržiavať pokyny na spracovanie uvádzané výrobcom krytín.
- Neaplikujte na vlhké povrchy alebo na podklady vystavené vzliňajúcej vlhkosti.

POKYNY NA SPRACOVANIE

Príprava podkladu

Povrch musí byť suchý, savý, rovný, mechanicky pevný, bez trhlín, zbavený voľných a prachových súčastí, voskov, olejov, mastnôt a zvyškov sadry a iných látok, ktoré by mohli znížovať prídržnosť k podkladu.

Skontrolujte zostatkovú vlhkosť v celej hrúbke podkladu použitím karbidového vlhkomera. Rovnako sa uistíte, že podklad nie je vystavený vzliňajúcej vlhkosti.

Max. zostatková vlhkosť musí mať nasledovné hodnoty: 2-2,5% cementové povrchy, 0,5% sadrové a anhydridové povrchy. V každom prípade zostatková vlhkosť nesmie byť vyššia ako predpisuje výrobca podlahových krytín.

Plávajúce potery inštalované na ľahčenej vrstve alebo na tepelnoizolačnom materiály a potery

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU:

Konzistencia:	krémová pasta
Farba:	jemne béžová
Objemová hmotnosť (g/cm ³):	1,40
pH:	7,5
Viskozita podľa Brookfielda (mPa·s)	60 000 (vreteno 6 – 5 otáčok)
Obsah sušiny:	78
Horľavina:	nie

ÚDAJE PRE POUŽITIE

Teplota počas aplikácie:	od +15°C do +35°C
Čas odvetrania:	od 10 do 20 minút
Otvorená doba:	30-40 minút
Pochôdnosť:	po cca 2 hodinách
Plné zaťaženie:	po min. 24 hodinách

FINÁLNE VLASTNOSTI

Odolnosť proti vlhkosti:	celkom dobrá
Odolnosť proti rozpúšťadlám a olejom:	slabá
Odolnosť proti kyselinám a zásadám:	dobrá
Stanovenie pevnosti lepeného spoja pri odlupovaní pri 90° po 14 dňoch pri 23°C podľa EN 1372 (N/mm):	
- homogénne PVC:	> 1,5
- Action-Bac®:	> 1,8

zhotovené priamo na teréne musia byť izolované vhodnou bariérou proti vzliňajúcej vlhkosti.

V prípade nutnosti opravy trhlín v podklade, spevnenia poterov, požiadavky na zhotovenie rýchloschnúcich poterov alebo nutnosti dodatočného vyrovnania nerovností, prosím kontaktujte Technické oddelenie MAPEI.

Aklimatizácia

Pred inštaláciou sa uistite, že krytiny a podklad sú aklimatizované na odporúčané teploty. Krytiny môžu byť odobraté z balenia niekoľko hodín pred inštaláciou. Pásky musia byť voľne položené alebo aspoň uvoľnené z rolí tak, aby bola umožnená aklimatizácia a redukcia napätí vytvorených v balení.

Nanesenie lepidla

Ultrabond 333 musí byť aplikovaný na povrch v jednotnej vrstve s použitím vhodnej zubovej stierky tak, aby sa

zabezpečilo dokonalé celoplošné pokrytie zadnej strany krytiny. Veľkosť zubovej stierky musí byť zvolená v závislosti od kvality podkladu a druhu zadnej strany podlahovej krytiny.

V závislosti od savosti podkladu a okolitých podmienok (teplota, vlhkosť atď.) je čas odvetrania **Ultrabond 333** od 10 do 20 min.

Inštalácia podlahových krytín

Podlahové krytiny inštalujte podľa inštrukcií výrobcu. Uistite sa, že podlahová krytina i podklad majú pred inštaláciou požadované teploty.

Podlahové krytiny inštalujte po uplynutí času odvetrania. V každom prípade podlahové krytiny musia byť inštalované do 30-40 minút od nanesenia lepidla, teda času, pri ktorom je lepidlo ešte schopné byť transformované i na zadnú stranu podlahovej krytiny.

Povrch krytiny musí byť ihneď vtlačený do vrstvy lepidla drevenou stierkou alebo

valčekom v smere od stredu do strán miestnosti tak, aby bolo zabezpečené dokonalé vtlačenie a zamedzenie vzniku vzduchových bublín.

Krytiny nepravidelných tvarov vyžadujú niekoľkonásobné zapracovanie do lepidla. Podlahové krytiny sú pochôdzne po niekoľkých hodinách v závislosti od okolitých podmienok, savosti podkladu a pórovitosti krytiny. Úplne vyschnutie lepidla je po 24 hodinách.

Čistenie

Zvyšky **Ultrabond 333** odstráňte z náradia vodou, pokiaľ je ešte v čerstvom stave. Po zaschnutí lepidla je možné už len čistenie alkoholom alebo prípravkom **Pulicol 2000**.

SPOTREBA

Spotreba závisí od rovinatosti podkladu, druhu materiálu zadnej strany podlahovej krytiny a použitej zubovej stierky. Spotreba sa pohybuje v rozmedzí od 0,20 do 0,30 kg/m².

BALENIE

Ultrabond 333 sa dodáva v 25 kg nádobách.

SKLADOVANIE

Ultrabond 333 je skladovateľný 12 mesiacov pri normálnych podmienkach a v originálnom uzatvorenom balení. **Ultrabond 333** musí byť chránený pri preprave a skladovaní pred mrazom.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIA NA STAVBE

Ultrabond 333 nie je považovaný za

nebezpečný v zmysle aktuálnych noriem a predpisov platných pri zatriedovaní výrobkov. Napriek tomu sa odporúča používať pri práci ochranné rukavice a okuliare a dodržiavať bežné opatrenia platné ako pri manipulácii s chemickými výrobkami.

Viac informácií ohľadom bezpečného používania výrobku je obsahom Karty bezpečnostných údajov.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu; je preto dôležité pred vlastným spracovaním posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

Príslušné odkazy na produkt sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na www.mapei.sk a www.mapei.com

**Ultrabond
333**



STAVIAME BUDÚCNOSŤ

Akkoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných
v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu

5852-11-2013

(SK) A.G. BETA