PLASTIMUL PRIMER

Bitumenový penetračný náter, bez obsahu rozpúšťadla, na ošetrenie povrchov pred aplikáciou hydroizolácii z produktovej skupiny Plastimul





OBLASŤ POUŽITIA

Zjednotenie povrchu a zvýšenie prídržnosti hydroizolácií z produktovej skupiny **Plastimul**, pred ich aplikáciou.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Plastimul Primer je jednozložková bitumenová emulzia bez obsahu rozpúšťadla a s dobrou spracovateľnosťou, vyrobená podľa receptúry vyvinutej vo Výskumných a vývojových laboratóriách MAPEI.

Plastimul Primer je možné aplikovať s použitím štetca alebo valčeka. Výrobok odoláva pôsobeniu agresívnych látok obsiahnutých v pôde.

Plastimul Primer vysychá veľmi rýchlo.

Plastimul Primer spevňuje povrch a zvyšuje prídržnosť následne aplikovaných hydroizolácií z produktovej skupiny **Plastimul**.

Plastimul Primer je odolný proti starnutiu a vyznačuje sa prídržnosťou k suchým povrchom.

Plastimul Primer je možné aplikovať na povrchy v interiéri a exteriéri.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- **Plastimul Primer** nerieďte s rozpúšťadlami.
- **Plastimul Primer** nemiešajte s cementom alebo prísadami.
- **Plastimul Primer** neaplikujte pri teplote nižšej ako +5°C alebo vyššej ako +30°C.
- Nepoužívajte ako hydroizoláciu bez následnej aplikácie výrobkov z produktovej skupiny **Plastimul**.
- Nepoužívajte na izolovanie povrchov zaťažených tlakovou vodou.
- Neaplikujte na staré potery a pôvodné bitumenové vrstvy.
- Neaplikujte na povrchy s obsahom dechtu.

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu

Pred aplikáciou **Plastimul Primer** na povrchy ako sú napr. vibrolisované betónové prvky, pevné terracottové tehly, škvárobetónové tvárnice, pórobetónové tvárnice, ľahčené tehly a pevné pemzové tehly sa uistite, že povrch je dokonale čistý, pevný a dostatočne rovný. Dôkladne odstráňte z povrchu zvyšky ložnej malty, vyčnievajúcej medzi tehlami alebo tvárnicami. Voľné miesta v škáre vyplňte s použitím **Mapegrout Rapido**, t.j. rýchlotuhnúcou vláknami vystuženou cementovou maltou, v prípade ak sa vyžaduje aplikuje hydroizolácie v krátkom čase alebo **Mapegrout Tissotropico**, t.j. vláknami vystužená cementová opravná malta. Dutiny a trhliny hlbšie ako 5 mm je nevyhnutné vyrovnať s použitím malty **Mapegrout Rapido** alebo inou zvolenou maltou.

Alternatívne, ak dutiny vykazujú hĺbku menej ako 5 mm, povrch je možné vyrovnať s použitím bitumenovej hydroizolácie. Zabráňte vzniku vzduchových bublín a vzniku pľuzgierov. Prípadne, maltu je možné vyhotoviť s použitím piesku, cementu a **Planicrete**, t.j. latexovej gumovej prísady určenej na prípravu cementových zmesí.

V styku vodorovnej základovej dosky a steny vyhotovte fabión s použitím mált **Mapegrout Rapido** alebo **Mapegrout Tissotropico.**

Aplikácia výrobku

Plastimul Primer dostatočne zmiešajte v balení a uistite sa, že zmes je dokonale premiešaná. Aplikujte v jednej vrstve na suchý povrch s použitím štetca alebo valčeka. Výrobok vysychá v priebehu cca 30 minút.

Čistenie

Čistite s vodou, pokiaľ je výrobok v čerstvom stave. Po vytvrdnutí je možné len mechanické čistenie alebo pomocou riedidiel.

SPOTREBA

V závislosti od drsnosti a nasiakavosti povrchu, cca 100-200 g/m².

BALENIE

10 kg plastové nádoby.

SKLADOVANIE

12 mesiacov.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

Plastimul Primer nie je považovaný za nebezpečný výrobok v zmysle aktuálnych noriem platných pri klasifikácii výrobkov.

Pri práci sa odporúča používať ochranné rukavice, okuliare a dodržiavať bežné predpisy ako pri manipulácii s chemickými výrobkami.

Ďalšie informácie o bezpečnom používaní výrobku sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)	
ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	
Konzistencia:	tekutina
Farba:	čierna

Hustota (kg/cm³):	1
pH:	10
Viskozita podľa Brookfielda (mPa·s):	15 (hriadeľ 1 - otáčky 100)
Obsah pevných častíc (%):	20
ÚDAJE PRE POUŽITIE (pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)	
Pracovná teplota:	od +5°C do +30°C
Podmienky pre podklad:	suchý, jemne vlhký
Pripravené pre následnú aplikáciu:	po vytvrdnutí

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOĽVEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

Mapei SK s.r.o.

Nádražná 39, 90028 - Ivanka pri Dunaji

+421-2-4020 4511 www.mapei.sk info@mapei.sk

353-7-2026-SK

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.